

配合報告書

鳥取市国府町岡益64番地4

0857-24-0567

株式会社 きたむら

配合名	道路用							
設計基準強度	30.0N/mm ²	配合強度	36.0N/mm ²	粗骨材の最大寸法	20mm			
スランプ (cm)	空気量 (%)	水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a (%)	水 (kg)	セメント (kg)	細骨材(kg)		粗骨材 (kg)
						砂	ナスサンド	
8.0	2.0	49.0	42.0	175	357	709	134	1084
混和剤 (kg)			混和材 (kg)					
① ② ③			① ②					
5.36								

● 使用材料表

セメント	製造会社	宇部三菱セメント(株)	品種	普通ポルトランドセメント	比重	3.16
細骨材	産地 又は 品名	津山市加茂町産	粗粒率	2.90	表乾比重	2.65
		ナスサンド 京都府宮津市産			"	3.05
粗骨材	産地 又は 品名	津山市加茂町産	粗粒率	6.85	表乾比重	2.70
混和剤	品名	マスターグレニウム ACE390	種類	高性能減水剤		
混和材	品名		種類			

備考