


配合表

郡家コンクリート株式会社 私都工場
 鳥取県八頭郡八頭町山ノ下 363-17
 TEL (0858) 73-0900 FAX (0858) 73-0535



工 事 名 称											
所 在 地											
配 合 名 称		35N									
配 合 の 設 計 条 件											
設計基準強度	配 合 強 度	粗 骨 材 最 大 寸 法	単 位 質 量	ス ラ ン プ	空 気 量						
35 N/mm ²	41.0 N/mm ²	20 mm	2421 kg/m ³	8 cm	2.0 %						
示 方 配 合 (kg/m ³)											
水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a(%)	セメント	水	細骨材	粗骨材	混 和 剤			混 和 材		
						①	②	③	①	②	
40.5	42.8	407	165	794	1051	3.66					
使 用 材 料 表											
セメント	生産者	住友大阪セメント株式会社			品 種	普通ポルトランドセメント			密 度 (g/cm ³)	3.15	
水	名 称	地下水									
細 骨 材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				粗 粒 率	3.40	表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.65		
	又 は 品 名	鳥取市湖山地区 京都府宮津市					1.70		2.60		
							1.67		3.08		
粗 骨 材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				実 積 率	60	表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.68		
	又 は 品 名										
混 和 剤	生産者	シーカビスクリート ACE390			種 類	高性能減水剤 (I 種)					
混 和 材	生産者				種 類						
細骨材中の塩分量		0.000% 砂									
<備考>											