

試験成績書

No. 24H3091

令和6年3月26日

安達鋼業株式会社御中
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)

6 7.月分

日本産業規格表示認証番号TC0523001

大阪鋼業株式会社本社工場

東大阪市南荘町8番34号

TEL (072) 982-3555

出荷日 令和6年3月26日

QMR



出荷質量 13,730 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	3.20 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.08	—	540以上	30以上		
1	3.19	5,196	651	66	good	good
2	3.18	5,478	690	55	good	good
3	3.18	5,518	695	55	good	good

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
23A105501	7	13	30	18	16

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)




06.02.13	10103	06.03.11	10103	06.03.21	9101		
06.03.07	10101	06.03.19	9201		9102		
	10102		9202		9103		
	10105		9203		9104		
06.03.08	10201		9204		9204		
06.03.11	10102		9205				

管理記号

032612

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業



 	
JIS G 3532	
TC0523001	
コンクリート用鉄線 (SWM-P)	
製造年月日	06年02月13日
製造番号	10103
線径	3.20 mm
正味質量	800 kg
原材料規格	SWRM6k
原材料 製鋼番号	23A105501
検査済証印	合格 滑田
 大阪鋼業株式会社 本社工場 本社 東大阪市南荘町8番34号 TEL (072) 982-3555 三重工場 三重県津市美里町家所4527 TEL (059) 279-3737	