

試験成績書

No. 23H9037

5 10.月分

令和5年9月8日

安達鋼業株式会社御中  
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)


日本産業規格表示認証番号TC0408088  
大阪鋼業株式会社三重工場  
三重県津市美里町家所4527  
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和5年9月8日

出荷質量 6,400 Kg



規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	2.90 mm
使用線材	(株) 中山製鋼所 製		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.06	-	540以上	30以上		
1	2.88	5,006	769	56	good	good
2	2.88	4,646	714	52	good	good
3	2.89	5,353	816	50	good	good

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
2U94361	6	18	56	7	10

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

05.09.06	1203	05.09.06	1209				
	1204		1210				
	1205						
	1206						
	1207						
	1208						

JIS JIS G 3532  
TC0408088  
鉄線 (SWM-P)  
製造年月日 050906  
線径 2.90 mm  
正味質量 800 kg  
検査済証  
合格  
今井 1203  
大阪鋼業株式会社  
三重工場  
三重県津市美里町家所4527  
TEL (059) 279-3737  
本社 東大阪市南荘町8番34号  
TEL (072) 982-3555

管理記号

090803 この原紙は、原本に相違ないことを証明します  
(株)アサヒメッシュ産業

