

# 試験成績書

No. 23H9005

5 11.月分


令和5年9月4日

安達鋼業株式会社御中  
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)


日本産業規格表示認証番号TC0408088  
大阪鋼業株式会社三重工場  
三重県津市美里町家所4527  
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和5年9月4日

出荷質量 13,690 Kg



規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	3.20 mm
使用線材	(株) 中山製鋼所 製		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.08	-	540以上	30以上		
1	3.17	5,851	742	59	good	good
2	3.16	5,525	705	64	good	good
3	3.19	5,366	672	54	good	good

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
2U94361	6	18	56	7	10


出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

05.09.01	1104	05.09.01	1110	05.09.01	1209		
	1105		1111		1210		
	1106		1112		1211		
	1107		1206		1212		
	1108		1207		1213		
	1109		1208				

管理記号

090401 この原紙は、原本に相違ないことを証明します  
(株)アサヒメッシュ産業





JIS G 3532  
TC0408088


鉄線 (SWM-P)

製造年月日 050901

線径 3.20 mm

正味質量 840 kg

検査済証印  
合格  
今井 1104

 大阪鋼業株式会社  
三重工場

三重県津市美里町家所4527  
TEL (059) 279-3737  
本社 東大阪市南葦町8番34号  
TEL (072) 982-3555