

アスファルト混合物報告書

令和7年 2月 18日

鳥取県県土整備部
技術企画課長 様

製造工場 永瀬産業株式会社

所在地 米子市大篠津町3280番地

工場名 米子工場

配合の設計条件				
配合物の種類	骨材の最大寸法	基準密度	混合温度	
再生20mm密粒度アスコン	20 mm	2.375 g/cm ³	160 °C	
空隙率	飽和度	安定度	フロー値	
4.1 %	75.9 %	8.81 kN	28 l/100cm	
D S 値				
回/mm				
使用材料および配合表				
使用材料名	産地名	生産者名	配合率	備考
ストレートアスファルト		ENEOS(株)	3.3 % ※(5.6 %)	
石粉	岡山県新見市足立	足立石灰工業(株)	3.2 %	
碎石	5号 岡山県真庭市神代	(株)マルケイ	17.7 %	
	6号 岡山県真庭市神代	(株)マルケイ	10.5 %	
	7号 岡山県真庭市神代	(株)マルケイ	4.7 %	
砂	粗砂 鳥取県米子市富益町	(有)西山工業	11.6 %	
	細砂 東伯郡北栄町(北条砂丘)地内	(有)永田商事	2.3 %	
再生骨材 13mm	鳥取県米子市大篠津町	永瀬産業(株)	50.0 %	内アスファルト 2.3%含む
添加剤() 配合率 %				

※旧アスファルトを含む

※出荷温度目標値		推奨温度範囲
合材混合温度	160 (°C)	±20°C
敷きならし温度	140 (°C)	±20°C
初転圧温度	130 (°C)	±20°C

※到着温度はプラントからの距離、運搬状況、
気象状況により異なるが敷き均し温度より
+10°Cを目標温度とし、範囲的には
目標温度の-10°C以上であることが好ましい。

試験結果一覧表

工種：再生20mm密粒度アスコン

【骨材配合率】

骨材名		5号碎石	6号碎石	7号碎石	粗砂	細砂	F	再生骨材			
配合率(%)		17.7	10.5	4.7	11.6	2.3	3.2	50.0			

【現場配合率】

ビンNO.	4ビン	3ビン	2ビン	1ビン	F	再生骨材					
配合率(%)	17.5	10.6	4.6	14.1	3.2	50.0					

【合成粒度】

ふるい目	37.5mm	31.5mm	26.5mm	19.0mm	13.2mm	4.75mm	2.36mm	600μm	300μm	150μm	75μm
粒度範囲	~	~	100~100	95~100	75~90	45~65	35~50	18~30	10~21	6~16	4~8
予定粒度			100.0	99.4	82.5	55.0	42.5	22.7	14.8	8.9	6.0
合成粒度			100.0	99.5	82.5	55.0	42.5	23.2	15.2	8.8	6.0

【マーシャル試験結果】

・アスファルト量

項目	単位	試験値	共通範囲
O A C	%	5.6	5.1 ~ 6.1

・試験結果

項目	単位	試験値	基準値
密度	g/cm ³	2.375	
理論最大密度	g/cm ³	2.477	
空隙率	%	4.1	3 ~ 6
骨材空隙率	%	17.0	—
飽和度	%	75.9	70 ~ 85
安定度	kN	8.81	4.90 以上
フロー値	1/100cm	28	20 ~ 40
残留安定度	%	87.9	75.0% 以上

備考

【プラント温度管理】

	目標温度	温度管理	備考
骨材加熱温度	190℃	—	
アスファルト加熱温度	155℃	± 15℃	
合材混合温度	160℃	± 25℃	

使用材料の物理性状表

		5号碎石	6号碎石	7号碎石	粗砂	細砂						摘 要
ふ る い 通 過 重 量 %	37.5 m m											
	31.5 m m											
	26.5 m m	100.0										
	19 m m	96.4	100.0									
	13.2 m m	3.0	97.5	100.0								
	4.75 m m		2.4	95.6	100.0							
	2.36 m m			3.6	96.5	100.0						
	600 μ m				41.3	96.6						
	300 μ m				11.1	53.2						
	150 μ m				4.5	10.1						
	75 μ m				1.1	2.8						
比 重	表 乾	2.747	2.712	2.695	2.539	2.594						
	見かけ	2.763	2.737	2.726	2.635	2.716						
吸 水 量 %		0.324	0.529	0.669	2.375	2.838						
すりへり減量 %		7.6	12.8	13.0								
安 定 性 %		0.7	1.5	0.5								
軟 石 量 %		5.2	4.1	0.0								
粘 土 塊 量 %		0.03	0.03	0.04								
単位体積重量 kg/1		1.66	1.61	1.55	1.55	1.56						
剥 離 抵 抗 性 %			3									

材 料 の 生 産 地

材 料 名		生 産 地	業 者 名	材 質
砕 石				
	5号碎石	岡山県真庭市神代	(株)マルケイ	硬質砂岩
	6号碎石	岡山県真庭市神代	(株)マルケイ	硬質砂岩
	7号碎石	岡山県真庭市神代	(株)マルケイ	硬質砂岩
	再生骨材	鳥取県米子市大篠津町	永瀬産業(株)	—
砂	粗砂	鳥取県米子市富益町	(有)西山工業	天然砂
	細砂	鳥取県東伯郡北栄町(北条砂丘)地内	(有)永田商事	天然砂
石 粉		岡山県新見市足立	足立石灰工業(株)	石灰岩
アスファルト		—	ENEOS(株)	—

再 生 骨 材 試 験 結 果 一 覧 表

工 事 名	報告年月日 令 和 6 年 12 月 5 日
製 造 所 永 瀬 産 業 (株)	
種 類 再 生 骨 材 (13. 2 ~ 0)	試験者氏名 遠藤 康裕

項 目		平 均 値	再 生 骨 材 規 格
粒 度 試 験 結 果 (%)	19. 0 mm		—
	13. 2 mm	100.0	
	4. 75 mm	66.1	
	2. 36 mm	51.2	
	600 μ m	24.9	
	300 μ m	18.1	
	150 μ m	10.2	
	75 μ m	5.9	
旧 A S 含有量 (%)		5.00	3.8 以上
旧 A S 針入度 (1/10cm)		35	20 以上
洗い試験損失量 (%)		1.92	5 以下
最大比重 (g/cm ³)		2.487	—
骨材比重 (g/cm ³)		2.680	—
備 考			
採取地：米子市大篠津町			

新アスファルトによる設計針入度の調整

(項 目)	(目 標 値)
設 計 針 入 度 (1/10mm)	50 以上
粒 度	20mm密粒度アスコン
再生アスファルト量 (%)	5.6

- ① 設計針入度の調整を新アスファルト(針入度80-100)で行う。
- ② グラフ上に新アスファルトと旧アスファルトの各針入度を結ぶ線(線A)を引く。
- ③ グラフの線Bより設計針入度50となる新アスファルトと旧アスファルトの配合割合を求める。
新アスファルト 約 40 %
旧アスファルト 約 60 %
- ④ 再生アスファルト混合物の目標アスファルト量を新アスファルト量:旧アスファルト量の比で分ける。

目標アスファルト量 5.6 %




新アスファルト 約 2.2 %
旧アスファルト 約 3.4 %

- ⑤ 再生骨材配合率を次式より求める。ただし、結果数値は5% きざみとする。

$$\frac{\text{旧アスファルト量}(\%)}{\text{旧アスファルト含有量}(\%)} \times 100$$

$$= \frac{3.4}{5.03} \times 100 \approx 70 \%$$

- ⑥ 再生骨材配合率 70% 以下となる。
よって、再生骨材 50%・新骨材 50% で今回の配合試験を行う。



新アスファルトによる設計針入度の調整結果

※ 線C…作図針入度

種 別	針入度 (1/10mm)	配合比率 (%)	作図針入度	実測針入度
新アスファルト	89	50	55	54
旧アスファルト	35	50		

予定配合

骨 過 重 材 量 百 粒 分 率 度 (%)	ふるい目	所要骨材粒度範囲		予定粒度
	37.5 mm	～		
	31.5 mm	～		
	26.5 mm	100	～ 100	100.0
	19 mm	95	～ 100	97.5
	13.2 mm	75	～ 90	82.5
	4.75 mm	45	～ 65	55.0
	2.36 mm	35	～ 50	42.5
	600 μm	18	～ 30	24.0
	300 μm	10	～ 21	15.5
	150 μm	6	～ 16	11.0
	75 μm	4	～ 8	6.0

アスファルト量(%)	5.0 ～ 7.0
アスファルト針入度	80 ～ 100
備 考	

骨材ふるい分け及び比重吸水試験

試験年月日： 令和 6 年 12 月 6 日

担当者： 遠藤 康裕

ふるい目			5号砕石		6号砕石		7号砕石		粗砂		細砂						F		R材			
	残留重量	通過%	残留重量	通過%	残留重量	通過%	残留重量	通過%	残留重量	通過%	残留重量	通過%	残留重量	通過%	残留重量	通過%	通過%	通過%	通過%	通過%	通過%	通過%
37.5 mm																						
31.5 mm																						
26.5 mm			0	100.0																		
19 mm			179	96.4	0	100.0																
13.2 mm			4683	3.0	101	97.5	0	100.0											100.0			
4.75 mm			152	0.0	3866	2.4	92	95.6	0	100.0									66.1			
2.36 mm					99	0.0	1911	3.6	36	96.5	0	100.0							51.2			
600 μm							75	0.0	569	41.3	35	96.6					100.0		24.9			
300 μm									311	11.1	453	53.2					100.0		18.1			
150 μm									68	4.5	450	10.1					98.1		10.2			
75 μm									35	1.1	76	2.8					88.4		5.9			
受 皿									11	-	29	-					-		-			
合 計			5014		4066		2078		1030		1043											
表乾比重			2.747		2.712		2.695		2.539		2.594						-		-			
見かけ比重			2.763		2.737		2.726		2.635		2.716						2.71		-			
吸水率			0.324		0.529		0.669		2.375		2.838						-		-			
最大比重			-		-		-		-		-						-		2.487			

使用予定骨材の合成粒度

		5号碎石	6号碎石	7号碎石	粗砂	細砂	F	R材			
修正配合率 (%)		17.7	10.5	4.7	11.6	2.3	3.2	50.0			
37.5 mm											
31.5 mm											
26.5 mm		100.0									
19 mm		96.4	100.0								
13.2 mm		3.0	97.5	100.0				100.0			
4.75 mm		0.0	2.4	95.6	100.0			66.1			
2.36 mm			0.0	3.6	96.5	100.0		51.2			
600 μm				0.0	41.3	96.6	100.0	24.9			
300 μm					11.1	53.2	100.0	18.1			
150 μm					4.5	10.1	98.1	10.2			
75 μm					1.1	2.8	88.4	5.9			

各 骨 材 別 配 合 比												合 成 粒 度	予 定 粒 度
		5号碎石	6号碎石	7号碎石	粗砂	細砂	F	R材					
37.5 mm													
31.5 mm													
26.5 mm		17.7										100.0	100.0
19 mm		17.1	10.5									99.4	97.5
13.2 mm		0.5	10.2	4.7				50.0				82.5	82.5
4.75 mm		0.0	0.3	4.5	11.6			33.1				55.0	55.0
2.36 mm			0.0	0.2	11.2	2.3		25.6				42.5	42.5
600 μm				0.0	4.8	2.2	3.2	12.5				22.7	24.0
300 μm					1.3	1.2	3.2	9.1				14.8	15.5
150 μm					0.5	0.2	3.1	5.1				8.9	11.0
75 μm					0.1	0.1	2.8	3.0				6.0	6.0


比重補正骨材配合比

												計
骨 材 配 合 (1)												
比 重 (2)												
(1)×(2)												(3)
比重補正骨材 配合比 ※1												

※1 (1)×(2)／(3)×100

粒度加積曲線図

工 種： 再生20mm密粒度アスコン



理論最大密度の計算表

● 骨材配合

骨材の種類		配合比 %		骨材の 比重	係 数
A	骨材のみ (内割)	B 旧AS (外割)	C	D=B/C	
5号碎石	17.7	17.70	2.763	6.406	
6号碎石	10.5	10.50	2.737	3.836	
7号碎石	4.7	4.70	2.726	1.724	
粗砂	11.6	11.60	2.635	4.402	
細砂	2.3	2.30	2.716	0.847	
F	3.2	3.20	2.71	1.181	
R材	50.0	52.63	2.487	21.162	
	I =	102.63			
旧AS量	2.63 (外割%)				
係数の和	K = 39.558				
備 考					

● 新アスファルト添加量

再生AS量%	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
再生AS量% (外割%)	5.26	5.82	6.38	6.95	7.53
旧AS量% (外割%)	2.63				
再生用添加剤量% (外割%)	-	-	-	-	-
新AS量% (外割%)	2.63	3.19	3.75	4.32	4.90
新AS / 旧AS 比	50 / 50	55 / 45	59 / 41	62 / 38	65 / 35

● 理論最大密度

AS混合率%	AS密度				理論最大 密度
E	F	$G = \frac{E}{F}$	K	H = G + K	$\frac{(I+E)}{H}$
2.63	1.032	2.548	39.558	42.106	2.500
3.19		3.091		42.649	2.481
3.75		3.634		43.192	2.463
4.32		4.186		43.744	2.445
4.90		4.748		44.306	2.427

マーシャル安定度試験

成型日: 令和 6 年 12 月 9 日

試験日: 令和 6 年 12 月 10 日


測定者: 遠藤 康裕

工 種: 再生20mm密粒度アスコン

供試体 NO	AS %	厚さ	重 量			密 度 (g/cm ³)	理 論 最大 密度	AS 容積率 (%)	空隙率 (%)	骨材 空隙率 (%)	飽和度 (%)	安 定 度		フロー値 1/100cm
			空 中	水 中	表 乾							目盛	kN	
			C	D	E							L	M	
	A	B				F	G	H	I	J	K			N
		平均				C/(E-D)		A×F /AS密度	100× (1-F/G)	H + I	100×H/J		L× 0.146	
1	5.0	634	1209.6	699.8	1211.7	2.363						54	7.88	23
2		641	1222.9	706.3	1224.9	2.358						51	7.45	22
3		636	1212.5	700.0	1214.6	2.356						50	7.30	21
平均						2.359	2.500	11.4	5.6	17.0	67.1		7.54	22
4	5.5	635	1221.2	708.8	1222.1	2.379						58	8.47	26
5		638	1223.3	709.3	1224.4	2.375						57	8.32	24
6		629	1207.9	700.5	1208.4	2.378						59	8.61	25
平均						2.377	2.481	12.7	4.2	16.9	75.1		8.47	25
7	6.0	634	1226.0	713.3	1226.9	2.387						65	9.49	31
8		639	1234.6	717.4	1235.3	2.384						62	9.05	30
9		639	1229.9	713.6	1230.6	2.379						59	8.61	28
平均						2.383	2.463	13.9	3.2	17.1	81.3		9.05	30
10	6.5	629	1218.8	708.7	1219.5	2.386						63	9.20	29
11		635	1233.2	717.2	1234.0	2.386						64	9.34	31
12		640	1240.3	720.0	1240.7	2.382						61	8.91	29
平均						2.385	2.445	15.0	2.5	17.5	85.7		9.15	30
13	7.0	631	1218.7	705.7	1219.1	2.374						60	8.76	29
14		641	1240.2	718.2	1240.4	2.375						58	8.47	27
15		642	1242.8	719.7	1243.0	2.375						59	8.61	28
平均						2.375	2.427	16.1	2.1	18.2	88.5		8.61	28

標準マーシャル試験	混合温度	147	℃	締固め回数両面各	50	回	供試体の浸漬時間	30	分
	締固め温度	135	℃	試験時の水温	60	℃	AS密度	1.032	g/cm ³

設計アスファルト量の設定図



骨材ふるい分け及び比重吸水試験（現場配合）

試験年月日： 令和 6 年 12 月 11 日 担当者： 遠藤 康裕

工 種： 再生20mm密粒度アスコン

（ピンNO. についての詳細は、後頁『配合表』を参照のこと）

ふるい目	4ピン		3ピン		2ピン		1ピン		F		R材											
	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %	残留 重量	通過 %
37.5 mm																						
31.5 mm																						
26.5 mm	0	100.0																				
19 mm	129	97.4	0	100.0																		
13.2 mm	4766	2.1	135	96.6	0	100.0					-	100.0										
4.75 mm	105	0.0	3780	2.1	102	94.9	0	100.0			-	66.1										
2.36 mm			85	0.0	1856	2.1	35	96.5			-	51.2										
600 μm					42	0.0	435	53.0	-	100.0	-	24.9										
300 μm							325	20.5	-	100.0	-	18.1										
150 μm							159	4.6	-	98.1	-	10.2										
75 μm							35	1.1	-	88.4	-	5.9										
受 皿							11	-	-	-	-	-										
合 計	5000		4000		2000		1000		-		-											
表乾 比重		-		-		-		-		-		-										
見かけ 比重	2.763		2.737		2.726		2.648		2.71		-											
吸水率		-		-		-		-		-		-										
最大 比重		-		-		-		-		-	2.487											

備 考


	4ピン	3ピン	2ピン	1ピン	F	R材					
修正配合率 (%)	17.5	10.6	4.6	14.1	3.2	50.0					
37.5 mm											
31.5 mm											
26.5 mm	100.0										
19 mm	97.4	100.0									
13.2 mm	2.1	96.6	100.0			100.0					
4.75 mm	0.0	2.1	94.9	100.0		66.1					
2.36 mm		0.0	2.1	96.5		51.2					
600 μ m			0.0	53.0	100.0	24.9					
300 μ m				20.5	100.0	18.1					
150 μ m				4.6	98.1	10.2					
75 μ m				1.1	88.4	5.9					

	各 骨 材 別 配 合 比												
	4ピン	3ピン	2ピン	1ピン	F	R材						合 成 粒 度	予 定 粒 度
37.5 mm													
31.5 mm													
26.5 mm	17.5											100.0	100.0
19 mm	17.0	10.6										99.5	99.4
13.2 mm	0.4	10.2	4.6			50.0						82.5	82.5
4.75 mm	0.0	0.2	4.4	14.1		33.1						55.0	55.0
2.36 mm		0.0	0.1	13.6		25.6						42.5	42.5
600 μm			0.0	7.5	3.2	12.5						23.2	22.7
300 μm				2.9	3.2	9.1						15.2	14.8
150 μm				0.6	3.1	5.1						8.8	8.9
75 μm				0.2	2.8	3.0						6.0	6.0

備 考

粒度加積曲線図（現場配合）

工 種： 再生20mm密粒度アスコン



理論最大密度の計算表（現場配合）

● 骨材配合

骨材の種類	配合比 %		骨材の 比重	係 数
A	骨材のみ (内割)	B 旧AS (外割)	C	D=B/C
4ピン	17.5	17.50	2.763	6.334
3ピン	10.6	10.60	2.737	3.873
2ピン	4.6	4.60	2.726	1.687
1ピン	14.1	14.10	2.648	5.325
F	3.2	3.20	2.71	1.181
R材	50.0	52.63	2.487	21.162
	I =	102.63		
旧AS量	2.63 (外割%)			
係数の和	K = 39.562			
備 考				

● 新アスファルト添加量

再生AS量%	5.60				
再生AS量% (外割%)	5.93				
旧AS量% (外割%)	2.63				
再生用添加剤 量% (外割%)	-				
新AS量% (外割%)	3.30				
新AS / 旧AS 比	56 / 44				

● 理論最大密度

AS混合率%	AS密度				理論最大 密度
E	F	$G = \frac{E}{F}$	K	H=G+K	$\frac{(I+E)}{H}$
3.30	1.032	3.198	39.562	42.760	2.477

マーシャル安定度試験（現場配合）

工 種： 再生20mm密粒度アスコン

成型日： 令和 6 年 12 月 12 日

測定者： 遠藤 康裕

試験日： 令和 6 年 12 月 13 日

供試体 NO	AS %	厚さ	重 量			密 度 (g/cm ³)	理 論 最大 密度	AS 容積率 (%)	空隙率 (%)	骨材 空隙率 (%)	飽和度 (%)	安 定 度		フロー値 1/100cm
			空 中	水 中	表 乾							目盛	kN	
			C	D	E							L	M	
	A	B				F	G	H	I	J	K			N
		平均				C/(E-D)		A×F /AS密度	100× (1-F/G)	H + I	100×H/J		L× 0.146	
1	5.6	629	1209.2	700.4	1209.8	2.374						59	8.61	27
2		636	1222.8	708.9	1223.3	2.377						62	9.05	29
3		626	1201.9	696.4	1202.5	2.375						60	8.76	28
平 均						2.375	2.477	12.9	4.1	17.0	75.9	a	8.81	28
標準マーシャル試験 混合温度 147 °C 締固め回数両面各 50 回 供試体の浸漬時間 30 分														
締固め温度 135 °C 試験時の水温 60 °C AS密度 1.032 g/cm ³														

試験日： 令和 6 年 12 月 16 日

供試体 NO	AS %	厚さ	重 量			密 度 (g/cm ³)	理 論 最大 密度	AS 容積率 (%)	空隙率 (%)	骨材 空隙率 (%)	飽和度 (%)	安 定 度		フロー値 1/100cm
			空 中	水 中	表 乾							目盛	kN	
			C	D	E							L	M	
	A	B				F	G	H	I	J	K			N
		平均				C/(E-D)		A×F /AS密度	100× (1-F/G)	H + I	100×H/J		L× 0.146	
1	5.6	626	1203.8	696.9	1204.2	2.373						52	7.59	25
2		627	1205.5	698.5	1206.3	2.374						55	8.03	27
3		642	1231.5	712.4	1232.0	2.370						52	7.59	25
平 均						2.372	2.477	12.9	4.2	17.1	75.4	b	7.74	26
水浸マーシャル試験 混合温度 147 °C 締固め回数両面各 50 回 供試体の浸漬時間 48 時間														
締固め温度 135 °C 試験時の水温 60 °C AS密度 1.032 g/cm ³														
残留安定度 b/a×100 87.9 %														

配合表（現場配合）

令和 6 年 12 月 16 日

使用材料 (mm)	外割配合率 (%)	外割配合率 (旧AS含む) (%)	現場指示配合率 (旧AS含む) (%)	1バッチ重量 (kg)	累計重量 (プラント配合) (kg)	備 考
4ピン (碎石 19 ~ 13.2)	17.5	17.50	16.52	165.2	165.0	再生合材の合成アスファルト量 (C)+(D) = 5.60 % = 5.6 %
3ピン (碎石 13.2 ~ 4.75)	10.6	10.60	10.01	100.1	265.0	
2ピン (碎石 4.75 ~ 2.36)	4.6	4.60	4.34	43.4	308.5	
1ピン (碎石 2.36 ~ 0)	14.1	14.10	13.31	133.1	442.0	
石 粉	3.2	3.20	3.02	30.2	30.0	
再生骨材 (碎石 13.2 ~ 0)	50.0	50.00	47.20	(A) 472.0	(A)+(B) 497.0	
旧アスファルト	-	2.63	2.48	(C) 24.8	(B) -	
再生用添加剤	-	-	-	-	-	
新アスファルト	-	3.30	3.12	(D) 31.2		
合 計	100.0	105.93	100.00	1000.0		

温度管理目標値

工 種： 再生20mm密粒度アスコン

令和 6 年 12 月 16 日

ストレート アスファルトについて	温 度 範 囲	目 標 温 度
1. 混合温度	使用アスファルトの動粘度 150 ～ 300 センチストークス (セイボルトフロール秒 75 ～ 150 秒)時の温度範囲の 中から選ぶものとし、運搬距離等を考慮して混合温度を設定する。	160 °C
2. アスファルト加熱温度	上記動粘度範囲より設定する。	155 °C
3. 骨材加熱温度	混合温度より 30 °C高くする。	190 °C
4. 敷きならし温度	110 °C以上の為	140 °C
5. 一次転圧温度	110 °C～ 140 °Cの為	130 °C
備 考		

プラント基準値

● アスファルト量

アスファルト量 (%)	5.6 %	
-------------	-------	--

● 骨材粒度

ふるい目の開き	通過重量百分率 (%)
37.5 mm	
31.5 mm	
26.5 mm	100.0
19 mm	99.5
13.2 mm	82.5
4.75 mm	55.0
2.36 mm	42.5
600 μm	23.2
300 μm	15.2
150 μm	8.8
75 μm	6.0

備 考

2024年 12月 1日

御中

(写) 三菱商事エネルギー株式会社

試驗成績表 (代表性状)

商品名 80-100 ストレートアスファルト

ENEOS 株式会社

広域支店

業務グループ

マネージャ

大輔

2024年 12月分試験成績表（代表性状）は、前月実績等を基本に作成しておりお客様に納入する商品の実測値ではありません。

[illegible]

東京都千代田区大手町一丁目1番2号 ENEOSビル

品質保証担当 野田 航

電話

2024年 12 月 01 日

三菱商事エネルギー株式会社
(写)

御中

試験成績表 (代 表 性 状)


ENEOS株式会社
広域支店業務グループ
マネージャー 岡本 大輔

商品名：80-100 ストレートアスファルト

2024年12月分 試験成績表 (代表性状) は、前月実績等を基本に作成しており
お客様に納入する商品の実測値ではありません。

試験項目	数値	JIS規格 (K-2207)
針入度 25℃, 1/10mm	89	80を超え 100以下
軟化点 ℃	46	42.0 ~ 50.0
伸度 15℃, cm	140以上	100 以上
トルエン可溶分 質量%	99.78	99 以上
引火点 COC ℃	360	260 以上
薄膜加熱 163℃, 5Hr. 質量変化率, 質量%	0.05	0.6 以下
薄膜加熱 163℃, 5Hr. 針入度残存率, %	71.9	50 以上
蒸発後の針入度比	101	110 以下
密度 15℃, g/cm ³	1.032	1.000 以上
動粘度 120℃, mm ² /s	675	
動粘度 150℃, mm ² /s	167	
動粘度 180℃, mm ² /s	59.2	

(担当者 :)



温度 - 粘度 図

試驗報告書

股

分

及び第8-1号

藤原

[illegible]

(1) 当団の許可なく、本報告書記載事項の一部のみ複製（変更）することを禁じます。

(2) 試料採取者が公益財団法人岡山県環境保全事業団職員でない場合は、試料採取について当団は一切関与しておりません。

(3) 試験の結果が「・・・未満」又は「く」とある場合は、それぞれ定量下限値未満又は検出下限値未満であることを示します。

粗骨材の剥離抵抗性試験報告書

試料名 : S-13(6号碎石)

試験日 : 令和 6 年 12 月 6 日

試験場所 : 永瀬産業(株)

試験者 : 遠藤康裕

◇ 骨 材

岩 種 : 硬質砂岩

産 地 : 岡山県真庭市神代

生産会社 : (株)マルケイ

◇ アスファルト

種 類 : ストアス(60-80)

製造会社 : ENEOS株式会社

針入度 : 66

軟化点(°C) : 48.0

180cSt時の温度(°C) : 153

◇ 結 果

評価者名	A	B	C	D	E	平均
剥離面積率 (%)	3	4	3	4	3	3.4

報告値 3 %

粗骨材の比重及び吸水率試験		試験報告用紙	
試料名 <u>S-20 (5号)</u> 試験年月日 <u>令和6年12月6日</u> 資料採取場所 <u>岡山県真庭市神代</u> 試験者 <u>遠藤 康裕</u>			
骨材の最大寸法 <u>20</u> mm 試験時の水温 <u>20</u> °C			
試料番号		1	2
① 表乾重量 (g)		5022.3	5018.6
② 水中重量 (g)		3192.4	3193.3
③ 試量容積 (cm³)	①-②	1829.9	1825.3
④ 表乾比重	①÷③	2.745	2.749
1 平均		2.747	
⑤ 乾燥後の試料重量 (g)		5006.3	5002.2
⑥ 見掛比重	⑤÷(⑤-②)	2.760	2.765
2 平均		2.763	
⑦ 吸水量 (g)	①-⑤	16.0	16.4
⑧ 吸水率 (%)	⑦÷⑤×100	0.320	0.328
3 平均 (%)		0.324	
備考			

粗骨材の比重及び吸水率試験			試験 報告 用紙	
試料名 <u>S-13 (6号)</u> 試験年月日 <u>令和6年12月6日</u> 資料採取場所 <u>岡山県真庭市神代</u> 試験者 <u>遠藤 康裕</u>				
骨材の最大寸法 <u>13</u> mm 試験時の水温 <u>20</u> °C				
試料番号		1	2	
① 表乾重量 (g)		4052.1	4029.5	
② 水中重量 (g)		2556.4	2545.3	
③ 試量容積 (cm³)	①－②	1495.7	1484.2	
④ 表乾比重	①÷③	2.709	2.715	
1 平均		2.712		
⑤ 乾燥後の試料重量 (g)		4030.9	4008.2	
⑥ 見掛比重	⑤÷(⑤－②)	2.734	2.740	
2 平均		2.737		
⑦ 吸水量 (g)	①－⑤	21.2	21.3	
⑧ 吸水率 (%)	⑦÷⑤×100	0.526	0.531	
3 平均 (%)		0.529		
備考				

粗骨材の比重及び吸水率試験		試験 報告 用紙	
試料名 <u>S-5 (7号)</u> 試験年月日 <u>令和6年12月6日</u> 資料採取場所 <u>岡山県真庭市神代</u> 試験者 <u>遠藤 康裕</u>			
骨材の最大寸法 <u>5</u> mm 試験時の水温 <u>20</u> °C			
試料番号		1	2
① 表乾重量 (g)		2017.4	2019.7
② 水中重量 (g)		1269.1	1269.9
③ 試量容積 (cm³)	①-②	748.3	749.8
④ 表乾比重	①÷③	2.696	2.694
1 平均		2.695	
⑤ 乾燥後の試料重量 (g)		2004.4	2005.9
⑥ 見掛比重	⑤÷(⑤-②)	2.726	2.725
2 平均		2.726	
⑦ 吸水量 (g)	①-⑤	13.0	13.8
⑧ 吸水率 (%)	⑦÷⑤×100	0.649	0.688
3 平均 (%)		0.669	
備考			

細骨材の比重及び吸水率試験			試験報告用紙	
試料名 <u>粗砂</u> 試験年月日 <u>令和6年12月6日</u> 資料採取場所 <u>米子市富益町</u> 試験者 <u>遠藤 康裕</u>				
試験時の水温 <u>20</u> °C フラスコの容積 <u>A</u> <u>500</u> CC				
試料番号		1	2	
①	試料重量 (g)		500.0	500.0
②	フラスコ重量 (g)		151.5	152.5
③	試料+フラスコ+水重量 (g)		954.9	955.2
④	水の重量 (g)	③-①-②	303.4	302.7
⑤	試量容積 (cm ³)	A-④	196.6	197.3
⑥	表乾比重	①÷⑤	2.543	2.534
1	平均	2.539		
⑦	乾燥後の試料重量 (g)		488.5	488.3
⑧	見掛比重	⑦÷(A-④-⑨)	2.639	2.631
2	平均	2.635		
⑨	吸水量 (g)	①-⑦	11.5	11.7
⑩	吸水率 (%)	⑨÷⑦×100	2.354	2.396
3	平均 (%)	2.375		
備 考				

細骨材の比重及び吸水率試験		試験報告用紙	
試料名 <u>細砂</u> 試験年月日 <u>令和6年12月6日</u> 資料採取場所 <u>北栄町(北条砂丘)地</u> 試験者 <u>遠藤 康裕</u>			
試験時の水温 <u>20</u> °C フラスコの容積 <u>A 500</u> CC			
試料番号		1	2
① 試料重量 (g)		500.0	500.0
② フラスコ重量 (g)		152.3	150.9
③ 試料+フラスコ+水重量 (g)		959.7	957.9
④ 水の重量 (g)	③-①-②	307.4	307.0
⑤ 試量容積 (cm³)	A-④	192.6	193.0
⑥ 表乾比重	①÷⑤	2.596	2.591
1 平均		2.594	
⑦ 乾燥後の試料重量 (g)		486.1	486.3
⑧ 見掛比重	⑦÷(A-④-⑨)	2.720	2.712
2 平均		2.716	
⑨ 吸水量 (g)	①-⑦	13.9	13.7
⑩ 吸水率 (%)	⑨÷⑦×100	2.859	2.817
3 平均 (%)		2.838	
備考			



(1/2)
鳥建技第 351103号


骨材試験成績書

郵便番号 717-0023
依頼者 所在地 岡山県真庭市江川846番地
会社名 (株)マルケイ 様
(依頼者コード = 08070)

令和6年11月1日 に御依頼のあった試験の結果は以下のとおりであることを証明します。

令和6年12月2日

鳥取県倉吉市福庭町2丁目23番地
公益財団法人鳥取県建設技術センター
代表理事 河田 英明
署名者 材料試験課長 長谷 善幸



1. 試験種別	A08-1 A09-1 A10-1 A11-1 A13-1 A14-1 A18-1
2. 受付番号	241101001
3. 工事名	販売用
4. 工事場所	*
5. 名称等	S-20(5号)

1. 試験サンプルは依頼者提出のものである。
2. 試験サンプルの内容等については、試験依頼者提出の試験依頼書に基づき表記したものである。
3. 代表理事の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部のみを複製してはならない。

試験結果

道路用骨材

受付番号	241101001	生産地・採取地	岡山県真庭市神代
名称等	S-20(5号)	生産者・採取者	(株)マルケイ
試験年月日	令和6年12月2日	試験責任者	大西 慶祐
備考	*		


試験結果

密度及び 吸水率 JISA1110: 2006	表乾密度	2.748 g/cm ³
	かさ密度	2.739 g/cm ³
	見掛密度	2.763 g/cm ³
	吸水率	3.0%以下 0.318 %
単位容積質量 JISA1104:2006		1.66 kg/L
実積率 JISA1104:2006		60.6 %
微粒分量 JISA1103:2014		* %
すりへり減量 JISA1121:2022		粒度区分 30%以下 (H区分) 7.6 %
安定性 JISA1122:2014		0.7 %
有機不純物 JISA1105:2015		*
塩化物 JISA5002:2003		* %
粗骨材の軟石質量分率 旧 JISA1126:2007		5.2 %
軽い粒子の質量分率 旧 JISA1141:2007		* %
粘土塊量 JISA1137:2014		0.03 %

ふるい分け試験結果 JISA1102:2014

種別 ふるいの 公称目開き(mm)	連続する 各ふるいの 間にとどまる 質量分率 (%)	各ふるい にとどまる 質量分率 (%)	各ふるい を通過する 質量分率 (%)
26.5	*	*	100.0
19.0	*	*	94.4
13.2	*	*	5.1
粗粒率	*		
摘要			

粒度曲線






(1/2)
鳥建技第 351104号

骨材試験成績書

郵便番号 717-0023
依頼者 所在地 岡山県真庭市江川846番地
会社名 (株)マルケイ 様
(依頼者コード= 08070)

令和6年11月1日 に御依頼のあった試験の結果は以下のとおりであることを証明します。

令和6年12月2日 鳥取県倉吉市福庭町2丁目23番地
公益財団法人鳥取県建設技術センター
代表理事 河田 英明
署名者 材料試験課長 長谷 善幸



1. 試験種別	A08-1 A09-1 A10-1 A11-1 A13-1 A14-1 A18-1
2. 受付番号	241101001
3. 工事名	販売用
4. 工事場所	*
5. 名称等	S-13(6号)

1. 試験サンプルは依頼者提出のものである。
2. 試験サンプルの内容等については、試験依頼者提出の試験依頼書に基づき表記したものである。
3. 代表理事の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部のみを複製してはならない。

試験結果

道路用骨材

受付番号	241101001	生産地・採取地	岡山県真庭市神代
名称等	S-13(6号)	生産者・採取者	(株)マルケイ
試験年月日	令和6年12月2日	試験責任者	大西 慶祐
備考	*		

試験結果


密度及び 吸水率 JISA1110: 2006	表乾密度	2.712 g/cm ³
	かさ密度	2.45 以上 2.697 g/cm ³
	見掛密度	2.738 g/cm ³
	吸水率	3.0 % 以下 0.552 %
単位容積質量 JISA1104:2006		1.61 kg/L
実積率 JISA1104:2006		59.7 %
微粒分量 JISA1103:2014		* %
すりへり減量 JISA1121:2022		粒度区分 30 % 以下 (*) 12.8 %
安定性 JISA1122:2014		1.5 %
有機不純物 JISA1105:2015		*
塩化物 JISA5002:2003		* %
粗骨材の軟石質量分率 旧 JISA1126:2007		4.1 %
軽い粒子の質量分率 旧 JISA1141:2007		* %
粘土塊量 JISA1137:2014		0.03 %

ふるい分け試験結果

JISA1102:2014

種別 ふるいの 公称目開き(mm)	連続する 各ふるいの 間にとどまる 質量分率 (%)	各ふるいに とどまる 質量分率 (%)	各ふるいを 通過する 質量分率 (%)
19.0	*	*	100.0
13.2	*	*	96.6
4.75	*	*	0.7
粗粒率	*		
摘要			

粒度曲線





骨材試験成績書

郵便番号 717-0023
依頼者 所在地 岡山県真庭市江川846番地
会社名 (株)マルケイ 様
(依頼者コード= 08070)

令和6年11月1日 に御依頼のあった試験の結果は以下のとおりであることを証明します。

令和6年12月2日 鳥取県倉吉市福庭町2丁目23番地
公益財団法人鳥取県建設技術センター
代表理事 河田 英明
署名者 材料試験課長 長谷 善幸



1. 試験種別	A08-1 A09-1 A10-1 A11-1 A13-1 A14-1 A18-1
2. 受付番号	241101001
3. 工事名	販売用
4. 工事場所	*
5. 名称等	S-5(7号)

1. 試験サンプルは依頼者提出のものである。
2. 試験サンプルの内容等については、試験依頼者提出の試験依頼書に基づき表記したものである。
3. 代表理事の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部のみを複製してはならない。

試験結果

道路用骨材

受付番号	241101001	生産地・採取地	岡山県真庭市神代
名称等	S-5(7号)	生産者・採取者	(株)マルケイ
試験年月日	令和6年12月2日	試験責任者	大西 慶祐
備考	*		

試験結果


密度及び 吸水率 JISA1110: 2006	表乾密度	2.698 g/cm ³
	かさ密度	2.45 以上 2.681 g/cm ³
	見掛密度	2.729 g/cm ³
	吸水率	3.0 % 以下 0.657 %
単位容積質量 JISA1104:2006		1.55 kg/L
実積率 JISA1104:2006		57.8 %
微粒分量 JISA1103:2014		* %
すりへり減量 JISA1121:2022		粒度区分 30 % 以下 (D区分) 13.0 %
安定性 JISA1122:2014		0.5 %
有機不純物 JISA1105:2015		*
塩化物 JISA5002:2003		* %
粗骨材の軟石質量分率 旧 JISA1126:2007		0.0 %
軽い粒子の質量分率 旧 JISA1141:2007		* %
粘土塊量 JISA1137:2014		0.04 %

ふるい分け試験結果

JISA1102:2014

種別 ふるいの 公称目開き(mm)	連続する 各ふるいの 間にとどまる 質量分率 (%)	各ふるいに とどまる 質量分率 (%)	各ふるいを 通過する 質量分率 (%)
13.2	*	*	100.0
4.75	*	*	99.3
2.36	*	*	2.1
1.18	*	*	0.1
粗粒率	*		
摘要			

粒度曲線






骨材試験成績書

郵便番号 683-0101
依頼者 所在地 米子市大篠津町3280番地
会社名 永瀬産業(株) 様
(依頼者コード= 00411)

令和6年11月1日 に御依頼のあった試験の結果は以下のとおりであることを証明します。

令和6年12月2日

鳥取県倉吉市福庭町2丁目23番地
公益財団法人鳥取県建設技術センター
代表理事 河田 英明
署名者 材料試験課長 長谷 善幸



1. 試験種別	A01-1 A02-1 A03-1
2. 受付番号	241101002
3. 工事名	販売用
4. 工事場所	*
5. 名称等	天然砂

1. 試験サンプルは依頼者提出のものである。
2. 試験サンプルの内容等については、試験依頼者提出の試験依頼書に基づき表記したものである。
3. 代表理事の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部のみを複製してはならない。

試験結果

道路用骨材

受付番号	241101002	生産地・採取地	米子市富益町
名称等	天然砂	生産者・採取者	(有)西山工業
試験年月日	令和6年12月2日	試験責任者	大西 慶祐
備考	粗砂		

試験結果


密度及び 吸水率 JISA1109: 2006	表乾密度	2.545 g/cm ³
	かさ密度	2.486 g/cm ³
	見掛密度	2.642 g/cm ³
	吸水率	2.363 %
単位容積質量 JISA1104:2006		1.55 kg/L
実積率 JISA1104:2006		62.3 %
微粒分量 JISA1103:2014		* %
すりへり減量 JISA1121:2022		粒度区分 (*) * %
安定性 JISA1122:2014		* %
有機不純物 JISA1105:2015		* %
塩化物 JISA5002:2003		* %
粗骨材の軟石質量分率 旧 JISA1126:2007		* %
軽い粒子の質量分率 旧 JISA1141:2007		* %
粘土塊量 JISA1137:2014		* %

ふるい分け試験結果

JISA1102:2014

種別 ふるいの 公称目開き(mm)	連続する 各ふるいの 間にとどまる 質量分率 (%)	各ふるいに とどまる 質量分率 (%)	各ふるいを 通過する 質量分率 (%)
13.2	*	*	*
4.75	*	*	100.0
2.36	*	*	92.7
1.18	*	*	69.0
0.60	*	*	27.0
0.30	*	*	3.3
0.15	*	*	1.2
0.075	*	*	0.6
受皿	*	*	*
粗粒率	*		
摘要			

粒度曲線





骨材試験成績書

郵便番号 683-0101
依頼者 所在地 米子市大篠津町3280番地
会社名 永瀬産業(株) 様
(依頼者コード= 00411)

令和6年11月1日 に御依頼のあった試験の結果は以下のとおりであることを証明します。

令和6年12月2日

鳥取県倉吉市福庭町2丁目23番地
公益財団法人鳥取県建設技術センター
代表理事 河田 英明
署名者 材料試験課長 長谷 善幸



1. 試験種別	A01-1 A02-1 A03-1
2. 受付番号	241101002
3. 工事名	販売用
4. 工事場所	*
5. 名称等	天然砂

1. 試験サンプルは依頼者提出のものである。
2. 試験サンプルの内容等については、試験依頼者提出の試験依頼書に基づき表記したものである。
3. 代表理事の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部のみを複製してはならない。

試験結果

道路用骨材

受付番号	241101002	生産地・採取地	東伯郡北栄町(北条砂丘)地内
名称等	天然砂	生産者・採取者	(有)永田商事
試験年月日	令和6年12月2日	試験責任者	大西 慶祐
備考	細砂		

試験結果


密度及び 吸水率 JISA1109: 2006	表乾密度	2.592 g/cm ³
	かさ密度	2.519 g/cm ³
	見掛密度	2.717 g/cm ³
	吸水率	2.892 %
単位容積質量 JISA1104:2006		1.56 kg/L
実積率 JISA1104:2006		61.9 %
微粒分量 JISA1103:2014		* %
すりへり減量 JISA1121:2022		粒度区分 (*) * %
安定性 JISA1122:2014		* %
有機不純物 JISA1105:2015		* %
塩化物 JISA5002:2003		* %
粗骨材の軟石質量分率 旧 JISA1126:2007		* %
軽い粒子の質量分率 旧 JISA1141:2007		* %
粘土塊量 JISA1137:2014		* %

ふるい分け試験結果

JISA1102:2014

種別 ふるいの 公称目開き(mm)	連続する 各ふるいの 間にとどまる 質量分率 (%)	各ふるいに とどまる 質量分率 (%)	各ふるいを 通過する 質量分率 (%)
13.2	*	*	*
4.75	*	*	*
2.36	*	*	*
1.18	*	*	*
0.60	*	*	100.0
0.30	*	*	59.1
0.15	*	*	6.7
0.075	*	*	1.9
受皿	*	*	*
粗粒率	*		
摘要			

粒度曲線



力 計 検 査 成 績 書

2024年9月5日

永瀬産業株式会社

御中

最 大 能 力	3 5 k N	検 定 実 施 日	2024年9月5日
器 物 N o .	1 0 2 1	室 内 温 度	2 2 ℃
ダイヤルゲージ N o .	AVAF67	検 定 担 当	檜本 

検定器100kN	No.AHE180017
----------	--------------

平 均 係 数	0.14624
---------	---------

対 数 表

荷 重 (k N)	ダイヤルゲージの読み
0	0
3	2 0 . 0
5	3 3 . 6
1 0	6 7 . 9
1 5	1 0 2 . 7
2 0	1 3 7 . 5
2 5	1 7 2 . 9
3 0	2 0 8 . 1
3 5	2 4 3 . 8
—	—

〒536-0011 大阪府大阪市城東区放出西2丁目5番3号


株式会社土木試験機製作所

TEL: 06-6167-4168 FAX: 06-6167-4168

本成績書有効期限: 2026年 9月迄

※要部修理・交換・改造が成された場合、本書は無効となります。

『力』関係トレーサビリティ体系図



2024年9月5日

〒536-0011 大阪市城東区放出西2丁目5-3
株式会社 土木試験機製作所
TEL: 06-6167-4167 FAX: 06-6167-4168

JCSS
JCSS 0064総数3頁の1頁
証明書番号 53-2371153-2

校正証明書

依頼者名	株式会社 土木試験機製作所
依頼者住所	大阪府大阪市城東区放出西2-5-3
計量器の名称	ロードセル (圧縮型高精度荷重計)
型式及び器物番号	CLJ-100KNB (圧縮 100 kN) No.AHE180017
管理番号	DSR-100KN
製造者名	株式会社 東京測器研究所
指示装置及び器物番号	デジタル指示計 PSD-NB No.17340996
管理番号	DSR-100KN-D
製造者名	Mantracourt
校正方法	JQA校正要領書による (文書番号 E534619) - JIS B 7721:2018に準じる
校正実施条件	2頁のとおり
校正結果	3頁のとおり
校正実施年月日	2023年6月12日
校正実施場所	愛知県北名古屋市沖村五反22番地 一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 計量計測課校正室

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2023年6月13日

愛知県北名古屋市沖村五反22番地

一般財団法人 日本品質保証機構

中部試験センター

所長 田中 雄



この証明書は、計量法第144条第1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。

書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定されています。

校正実施条件

- 1) 校正に使用した参照標準は以下のとおりである。

名 称	油圧式力基準機
校正証明書番号	No.215353
校 正 年 月 日	2021年9月21日
型 式 及 び 能 力	油圧式; 300 kN
器 物 番 号	AKN-01202-1
力 の 方 向	圧縮力
力基準機が発生する校正力の相対拡張不確かさ	
力の範囲	相対拡張不確かさ($k=2$)
3 kN ~ 300 kN	0.023 %
5 kN ~ 300 kN	0.020 %

- 2) 校正は、校正器物に圧縮力を作用させて実施した。
- 3) 予備負荷は校正サイクルの前に3回実施した。
- 4) 第一の校正サイクルでは力を増加および減少させて測定した。第二および第三の校正サイクルでは力を増加させて測定した。
- 5) 予備負荷および各校正サイクル間の待機時間は3分である。
- 6) 指示装置の分解能は、0.1である。
- 7) 力変換器と指示装置の接続ケーブルは、5.2 mの長さである。
- 8) 校正に用いる機器等は、校正を始める0.5時間以上前からすべての校正が終了するまで連続して通電した。
- 9) 校正実施場所の温度、相対湿度、気圧は以下のとおりであった。

温度:	22.8 °C~22.9 °C
相対湿度:	58 %±10 %
気圧:	1005 hPa±1 hPa

以下余白

校正結果

力の方向：圧縮

力 kN	出力値 (内挿校正式 による値)	相対拡張 不確かさ (%)	相対誤差 (参考) (%)			相対分解能 (参考) (%)
			繰返し性	零	往復	
		U	b	f_0	v	a
3	2.9	2.9	0.00	0.00	0.00	3.45
5	4.9	1.7	0.00	0.00	0.00	2.04
10	9.9	0.83	0.00	0.00	0.00	1.01
15	14.9	0.56	0.00	0.00	0.00	0.67
20	19.9	0.44	0.00	0.00	0.00	0.50
25	24.9	0.44	0.40	0.00	0.00	0.40
30	29.9	0.37	0.33	0.00	0.00	0.33
40	39.8	0.27	0.00	0.00	0.00	0.25
50	49.8	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
60	59.8	0.20	0.17	0.00	0.00	0.17
80	79.7	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
100	99.7	0.11	0.00	0.00	—	0.10

内挿校正式

力F(kN)から出力値Xを算出：

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

$$A_0 = -9.9070 \times 10^{-2}$$

$$A_1 = 1.0008$$

$$A_2 = -9.0726 \times 10^{-5}$$

$$A_3 = 6.2817 \times 10^{-7}$$

出力値Xから力F(kN)を算出：

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

$$B_0 = 9.9025 \times 10^{-2}$$

$$B_1 = 9.9924 \times 10^{-1}$$

$$B_2 = 9.1119 \times 10^{-5}$$

$$B_3 = -6.3342 \times 10^{-7}$$

相対誤差の決定は、JIS B 7721 : 2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項による。

相対拡張不確かさは、信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 k は2である。

特記事項：校正品の受理後、ゼロ調整を除き修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上