

配合報告書

鳥取市国府町岡益64番地4

0857-24-0567

株式会社 きたむら

配合名	消雪管							
設計基準強度	45.0N/mm ²	配合強度	51.0N/mm ²	粗骨材の最大寸法	20mm			
スランプ (cm)	空気量 (%)	水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a (%)	水 (kg)	セメント (kg)	細骨材(kg) 砕砂 鑄物廃砂		粗骨材 (kg)
8.0	2.0	35.0	38.0	167	478	633	38	1107
混和剤 ① ② ③ (kg)		混和材 ① ② (kg)						
7.17								
● 使用材料表								
セメント	製造会社	宇部三菱セメント㈱	品種	普通ポルトランドセメント	比重	3.16		
細骨材	産地 又は 品名	津山市加茂町産	粗粒率	2.90	表乾比重	2.65		
	鑄物廃砂 米子市富益町				〃	2.96		
粗骨材	産地 又は 品名	津山市加茂町産	粗粒率	6.85	表乾比重	2.70		
混和剤	品名	シーカビスコクリート ACE390	種類	高性能減水剤				
混和材	品名		種類					
備考								