

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

|     |             |
|-----|-------------|
| 所在地 | 鳥取市古海1008-2 |
| 工場名 | 鳥取アスコン株式会社  |

| 配合の設計条件             |            |                           |             |     |
|---------------------|------------|---------------------------|-------------|-----|
| 混合物の種別              | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |     |
| アスファルト安定処理<br>(ECO) | 20(mm)     | 2.346(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |     |
| 空隙率                 | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ      | 一 値 |
| 7.7(%)              | 53.9(%)    | 6.13(kN)                  | 28(1/100cm) |     |
| D S 値               |            |                           |             |     |
|                     |            |                           |             |     |
| 使用材料および配合表          |            |                           |             |     |
| 使用材料名               | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考  |
| ストレートアスファルト(60~80)  | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株)             | 4.0         |     |
| 石粉                  | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 3.4         |     |
| 碎石5号                | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 14.9        |     |
| 碎石6号                |            |                           | 29.8        |     |
| 碎石7号                |            |                           | 12.0        |     |
| 碎砂                  |            |                           | 17.3        |     |
| 粗砂                  | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 8.6         |     |
| 細砂                  | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 10.1        |     |
|                     |            |                           |             |     |
| 再生骨材                |            |                           |             |     |
| 再生用添加剤              |            |                           |             |     |
|                     |            |                           |             |     |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地

鳥取市古海1008-2

工場名

鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件           |            |                           |             |      |
|-------------------|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別            | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生アスファルト安定処理(ECO) | 20(mm)     | 2.340(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |      |
| 空隙率               | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ      |      |
| 7.1(%)            | 55.9(%)    | 7.12(kN)                  | 31(1/100cm) |      |
| D S 値             |            |                           |             |      |
|                   |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表        |            |                           |             |      |
| 使用材料名             | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生アスファルト(60~80)   | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株)             | ※ 4.0       |      |
| 石粉                | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 |             |      |
| 碎石5号              | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 12.5        |      |
| 碎石6号              |            |                           | 6.4         |      |
| 碎石7号              |            |                           |             |      |
| 碎砂                |            |                           | 4.3         |      |
| 粗砂                | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 1.5         |      |
| 細砂                | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 3.4         |      |
|                   |            |                           |             |      |
| 再生骨材              |            | 鳥取アスコン(株)                 | 69.76       |      |
| 再生用添加剤            |            | 竹中産業(株)                   | 0.24        | RJ-T |

※再生アスファルト(60~80)配合率の計算

旧As=3.14(%) 再生用添加剤=0.24(%) 新As(60~80)=0.6(%)

再生アスファルト(60~80)配合率=3.14+0.24+0.6=4.0(%)

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件              |            |                           |             |    |
|----------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別               | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 粗粒度アスコン(20)<br>(ECO) | 20(mm)     | 2.404(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |    |
| 空隙率                  | 飽和度        | 安定度                       | フローアルゴリズム   |    |
| 4.2(%)               | 73.1(%)    | 9.04(kN)                  | 32(1/100cm) |    |
| D S 値                |            |                           |             |    |
|                      |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表           |            |                           |             |    |
| 使用材料名                | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| ストレートアスファルト(60~80)   | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株)             | 4.9         |    |
| 石粉                   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 3.8         |    |
| 碎石5号                 | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 15.2        |    |
| 碎石6号                 |            |                           | 35.2        |    |
| 碎石7号                 |            |                           | 11.4        |    |
| 碎砂                   |            |                           | 14.3        |    |
| 粗砂                   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 7.1         |    |
| 細砂                   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 8.1         |    |
|                      |            |                           |             |    |
| 再生骨材                 |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤               |            |                           |             |    |
|                      |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                   |            |                           |             |    |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別                    | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 粗粒度アスコン(20)<br>改質II型(ECO) | 20(mm)     | 2.404(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |    |
| 空隙率                       | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ      | 一値 |
| 4.1(%)                    | 73.5(%)    | 10.26(kN)                 | 32(1/100cm) |    |
| D S 値                     |            |                           |             |    |
| 3100(回/mm)                |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表                |            |                           |             |    |
| 使用材料名                     | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| エポックファルトD                 | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | 4.9         |    |
| 石粉                        | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 3.8         |    |
| 碎石5号                      | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 15.2        |    |
| 碎石6号                      |            |                           | 35.2        |    |
| 碎石7号                      |            |                           | 11.4        |    |
| 碎砂                        |            |                           | 14.3        |    |
| 粗砂                        | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 7.1         |    |
| 細砂                        | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 8.1         |    |
|                           |            |                           |             |    |
| 再生骨材                      |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤                    |            |                           |             |    |
|                           |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

## 配合の設計条件

| 混合物の種別                 | 骨材の最大寸法 | 基準密度                      | 混合温度        |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 再生粗粒度アスコン(20)<br>(ECO) | 20(mm)  | 2.384(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |
| 空隙率                    | 飽和度     | 安定度                       | フローアーチ      |
| 4.1(%)                 | 73.4(%) | 9.44(kN)                  | 31(1/100cm) |
| D S 値                  |         |                           |             |
|                        |         |                           |             |

## 使用材料および配合表

| 使用材料名           | 産地名      | 生産者名          | 配合率(%) | 備考   |
|-----------------|----------|---------------|--------|------|
| 再生アスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島 | E N E O S (株) | ※ 4.9  |      |
| 石粉              | 岡山県新見市足立 | 足立石灰工業(株)     |        |      |
| 碎石5号            |          |               | 13.3   |      |
| 碎石6号            |          |               | 11.9   |      |
| 碎石7号            |          |               |        |      |
| 碎砂              |          |               | 1.4    |      |
| 粗砂              | 佐賀県唐津市   | 住若海運(株)       | 1.0    |      |
| 細砂              | 鳥取市伏野    | (有)仁徳砂利       | 0.9    |      |
|                 |          |               |        |      |
| 再生骨材            |          | 鳥取アスコン(株)     | 69.81  |      |
| 再生用添加剤          |          | 竹中産業(株)       | 0.24   | RJ-T |

※再生アスファルト(60~80)配合率の計算

旧As=3.14(%) 再生用添加剤=0.24(%) 新As(60~80)=1.5(%)

再生アスファルト(60~80)配合率=3.14+0.24+1.5=4.9(%)

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

|     |             |
|-----|-------------|
| 所在地 | 鳥取市古海1008-2 |
| 工場名 | 鳥取アスコン株式会社  |

| 配合の設計条件                                    |            |                           |             |      |
|--|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別                                     | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生粗粒度アスコン(20)<br>改質II型(ECO)                | 20(mm)     | 2.389(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |      |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ度     | 一値   |
| 4.1(%)                                     | 73.5(%)    | 10.34(kN)                 | 30(1/100cm) |      |
| D S 値                                      |            |                           |             |      |
| 4200(回/mm)                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料名                                      | 産地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生改質アスファルトII型                              | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | ※ 4.9       |      |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 |             |      |
| 碎石5号                                       | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 13.3        |      |
| 碎石6号                                       |            |                           | 18.5        |      |
| 碎石7号                                       |            |                           | 3.8         |      |
| 碎砂   |            |                           | 4.8         |      |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 3.3         |      |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 3.8         |      |
|  |            |                           |             |      |
| 再生骨材                                       |            | 鳥取アスコン(株)                 | 49.79       |      |
| 再生用添加剤                                     |            | 竹中産業(株)                   | 0.17        | RJ-T |
| ※再生アスファルト量の計算                              |            |                           |             |      |
| 旧As: 2.24(%) 再生用添加剤=0.17(%) 再生改質As: 2.5(%) |            |                           |             |      |
| 再生改質アスファルトII型配合率=2.24+0.17+2.5=4.9(%)      |            |                           |             |      |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

|     |             |
|-----|-------------|
| 所在地 | 鳥取市古海1008-2 |
| 工場名 | 鳥取アスコン株式会社  |

| 配合の設計条件            |            |                            |              |    |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|----|
| 混合物の種別             | 骨材の最大寸法    | 基準密度                       | 混合温度         |    |
| 密粒度アスコン(20) (ECO)  | 20 (mm)    | 2.388 (g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C    |    |
| 空隙率                | 飽和度        | 安定度                        | フローアーチ度      | 一値 |
| 4.0 (%)            | 75.6 (%)   | 9.06 (kN)                  | 32 (1/100cm) |    |
| D S 値              |            |                            |              |    |
|                    |            |                            |              |    |
| 使用材料および配合表         |            |                            |              |    |
| 使用材料名              | 产地名        | 生産者名                       | 配合率(%)       | 備考 |
| ストレートアスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株)              | 5.4          |    |
| 石粉                 | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                  | 3.8          |    |
| 碎石5号               | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                  | 13.2         |    |
| 碎石6号               |            |                            | 22.7         |    |
| 碎石7号               |            |                            | 12.3         |    |
| 碎砂                 |            |                            | 20.3         |    |
| 粗砂                 | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                    | 9.9          |    |
| 細砂                 | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                    | 12.3         |    |
|                    |            |                            |              |    |
| 再生骨材               |            |                            |              |    |
| 再生用添加剤             |            |                            |              |    |
|                    |            |                            |              |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                   |            |                           |             |     |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|-----|
| 混合物の種別                    | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |     |
| 密粒度アスコン(20)<br>改質II型(ECO) | 20(mm)     | 2.390(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |     |
| 空隙率                       | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ      | 一 値 |
| 3.9(%)                    | 76.2(%)    | 11.56(kN)                 | 33(1/100cm) |     |
| D S 値                     |            |                           |             |     |
| 4846(回/mm)                |            |                           |             |     |
| 使用材料および配合表                |            |                           |             |     |
| 使用材料名                     | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考  |
| エポックファルトD                 | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | 5.4         |     |
| 石粉                        | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 4.3         |     |
| 碎石5号                      | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 13.2        |     |
| 碎石6号                      |            |                           | 22.7        |     |
| 碎石7号                      |            |                           | 12.3        |     |
| 碎砂                        |            |                           | 20.8        |     |
| 粗砂                        | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 9.9         |     |
| 細砂                        | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 11.4        |     |
| 再生骨材                      |            |                           |             |     |
| 再生用添加剤                    |            |                           |             |     |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

## 配合の設計条件

| 混合物の種別                 | 骨材の最大寸法 | 基準密度                      | 混合温度        |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 再生密粒度アスコン(20)<br>(ECO) | 20(mm)  | 2.367(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |
| 空隙率                    | 飽和度     | 安定度                       | フローアーチ      |
| 4.0(%)                 | 75.5(%) | 9.51(kN)                  | 34(1/100cm) |
| D S 値                  |         |                           |             |
|                        |         |                           |             |

## 使用材料および配合表

| 使用材料名           | 产地名      | 生産者名          | 配合率(%) | 備考   |
|-----------------|----------|---------------|--------|------|
| 再生アスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島 | E N E O S (株) | ※ 5.4  |      |
| 石粉              | 岡山県新見市足立 | 足立石灰工業(株)     |        |      |
| 碎石5号            |          |               | 11.8   |      |
| 碎石6号            |          |               | 3.3    |      |
| 碎石7号            |          |               |        |      |
| 碎砂              |          |               | 6.6    |      |
| 粗砂              | 佐賀県唐津市   | 住若海運(株)       | 2.8    |      |
| 細砂              | 鳥取市伏野    | (有)仁徳砂利       | 3.8    |      |
|                 |          |               |        |      |
| 再生骨材            |          | 鳥取アスコン(株)     | 69.34  |      |
| 再生用添加剤          |          | 竹中産業(株)       | 0.24   | RJ-T |

※再生アスファルト(60~80)配合率の計算

旧As=3.12(%) 再生用添加剤=0.24(%) 新As(60~80)=2.0(%)

再生アスファルト(60~80)配合率=3.12+0.24+2.0=5.4(%)

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

|     |             |
|-----|-------------|
| 所在地 | 鳥取市古海1008-2 |
| 工場名 | 鳥取アスコン株式会社  |

| 配合の設計条件                                    |            |                           |             |      |
|--|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別                                     | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生密粒度アスコン(20)<br>改質II型(ECO)                | 20(mm)     | 2.373(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |      |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ      | 一値   |
| 3.9(%)                                     | 76.2(%)    | 11.63(kN)                 | 34(1/100cm) |      |
| D S 値                                      |            |                           |             |      |
| 4846(回/mm)                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料名                                      | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生改質アスファルトII型                              | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | ※ 5.4       |      |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 1.0         |      |
| 碎石5号                                       | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 | 12.8        |      |
| 碎石6号                                       |            |                           | 5.7         |      |
| 碎石7号                                       |            |                           | 3.3         |      |
| 碎砂   |            |                           | 11.8        |      |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 6.6         |      |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 6.2         |      |
|  |            |                           |             |      |
| 再生骨材                                       |            | 鳥取アスコン(株)                 | 49.53       |      |
| 再生用添加剤                                     |            | 竹中産業(株)                   | 0.17        | RJ-T |
| ※再生アスファルト量の計算                              |            |                           |             |      |
| 旧As: 2.23(%) 再生用添加剤=0.17(%) 再生改質As: 3.0(%) |            |                           |             |      |
| 再生改質アスファルトII型配合率=2.23+0.17+3.0=5.4(%)      |            |                           |             |      |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

|     |             |
|-----|-------------|
| 所在地 | 鳥取市古海1008-2 |
| 工場名 | 鳥取アスコン株式会社  |

| 配合の設計条件              |            |                           |             |    |
|----------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別               | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 密粒度アスコン(13)<br>(ECO) | 13(mm)     | 2.380(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |    |
| 空隙率                  | 飽和度        | 安定度                       | フローアルゴリズム   |    |
| 4.1(%)               | 75.9(%)    | 8.52(kN)                  | 35(1/100cm) |    |
| D S 値                |            |                           |             |    |
|                      |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表           |            |                           |             |    |
| 使用材料名                | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| ストレートアスファルト(60~80)   | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株)             | 5.6         |    |
| 石粉                   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 4.7         |    |
| 碎石5号                 | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |    |
| 碎石6号                 |            |                           | 32.1        |    |
| 碎石7号                 |            |                           | 17.9        |    |
| 碎砂                   |            |                           | 18.9        |    |
| 粗砂                   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 9.4         |    |
| 細砂                   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 11.3        |    |
|                      |            |                           |             |    |
| 再生骨材                 |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤               |            |                           |             |    |
|                      |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                   |            |                           |             |    |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別                    | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 密粒度アスコン(13)<br>改質II型(ECO) | 13(mm)     | 2.379(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |    |
| 空隙率                       | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ度     | 一値 |
| 4.1(%)                    | 75.9(%)    | 11.16(kN)                 | 35(1/100cm) |    |
| D S 値                     |            |                           |             |    |
| 4500(回/mm)                |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表                |            |                           |             |    |
| 使用材料名                     | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| エポックファルトD                 | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | 5.4         |    |
| 石粉                        | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 4.7         |    |
| 碎石5号                      | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |    |
| 碎石6号                      |            |                           | 32.2        |    |
| 碎石7号                      |            |                           | 18.0        |    |
| 碎砂                        |            |                           | 18.9        |    |
| 粗砂                        | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 9.5         |    |
| 細砂                        | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 11.4        |    |
|                           |            |                           |             |    |
| 再生骨材                      |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤                    |            |                           |             |    |
|                           |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

## 配合の設計条件

| 混合物の種別             | 骨材の最大寸法 | 基準密度                      | 混合温度        |
|--------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 再生密粒度アスコン(13)(ECO) | 13(mm)  | 2.362(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |
| 空隙率                | 飽和度     | 安定度                       | フローアル       |
| 3.9(%)             | 76.6(%) | 9.24(kN)                  | 32(1/100cm) |
| D S 値              |         |                           |             |
|                    |         |                           |             |

## 使用材料および配合表

| 使用材料名           | 産地名      | 生産者名          | 配合率(%) | 備考   |
|-----------------|----------|---------------|--------|------|
| 再生アスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島 | E N E O S (株) | ※ 5.6  |      |
| 石粉              | 岡山県新見市足立 | 足立石灰工業(株)     |        |      |
| 碎石5号            |          |               |        |      |
| 碎石6号            |          |               | 8.5    |      |
| 碎石7号            |          |               | 3.3    |      |
| 碎砂              |          |               | 7.1    |      |
| 粗砂              | 佐賀県唐津市   | 住若海運(株)       | 6.1    |      |
| 細砂              | 鳥取市伏野    | (有)仁徳砂利       | 3.3    |      |
|                 |          |               |        |      |
| 再生骨材            |          | 鳥取アスコン(株)     | 69.19  |      |
| 再生用添加剤          |          | 竹中産業(株)       | 0.24   | RJ-T |

※再生アスファルト(60~80)配合率の計算

旧As=3.12(%) 再生用添加剤=0.24(%) 新As(60~80)=2.2(%)

再生アスファルト(60~80)配合率=3.12+0.24+2.2=5.6(%)

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                                    |            |                           |             |      |
|--|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別                                     | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生密粒度アスコン(13)<br>改質II型(ECO)                | 13(mm)     | 2.367(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |      |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ度     | 一値   |
| 3.9(%)                                     | 76.8(%)    | 11.23(kN)                 | 32(1/100cm) |      |
| D S 値                                      |            |                           |             |      |
| 4500(回/mm)                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料名                                      | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生改質アスファルトII型                              | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | ※ 5.6       |      |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 0.9         |      |
| 碎石5号                                       | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |      |
| 碎石6号                                       |            |                           | 14.6        |      |
| 碎石7号                                       |            |                           | 7.6         |      |
| 碎砂   |            |                           | 12.3        |      |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 6.1         |      |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 5.7         |      |
|  |            |                           |             |      |
| 再生骨材                                       |            | 鳥取アスコン(株)                 | 49.42       |      |
| 再生用添加剤                                     |            | 竹中産業(株)                   | 0.24        | RJ-T |
| ※再生アスファルト量の計算                              |            |                           |             |      |
| 旧As: 2.23(%) 再生用添加剤=0.17(%) 再生改質As: 3.2(%) |            |                           |             |      |
| 再生改質アスファルトI型配合率=2.23+0.17+3.2=5.6(%)       |            |                           |             |      |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

|     |             |
|-----|-------------|
| 所在地 | 鳥取市古海1008-2 |
| 工場名 | 鳥取アスコン株式会社  |

## 配合の設計条件

| 混合物の種別               | 骨材の最大寸法 | 基準密度                      | 混合温度        |
|----------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 密粒度アスコン<br>(13)(ECO) | 13(mm)  | 2.394(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |
| 空隙率                  | 飽和度     | 安定度                       | フローアルゴリズム   |
| 3.9(%)               | 75.5(%) | 8.99(kN)                  | 32(1/100cm) |
| D S 値                |         |                           |             |
|                      |         |                           |             |

## 使用材料および配合表

| 使用材料名              | 産地名      | 生産者名          | 配合率(%) | 備考 |
|--------------------|----------|---------------|--------|----|
| ストレートアスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島 | E N E O S (株) | 5.2    |    |
| 石粉                 | 岡山県新見市足立 | 足立石灰工業(株)     | 6.6    |    |
| 碎石5号               |          |               |        |    |
| 碎石6号               |          |               | 57.8   |    |
| 碎石7号               |          |               |        |    |
| 碎砂                 |          |               |        |    |
| 粗砂                 | 佐賀県唐津市   | 住若海運(株)       | 6.2    |    |
| 細砂                 | 鳥取市伏野    | (有)仁徳砂利       | 24.2   |    |
|                    |          |               |        |    |
| 再生骨材               |          |               |        |    |
| 再生用添加剤             |          |               |        |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                                    |            |                           |             |    |
|--|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別                                     | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 密粒度 <sup>ギヤップ</sup> アスコン(13)<br>改質II型(ECO) | 13(mm)     | 2.391(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |    |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ度     |    |
| 3.9(%)                                     | 75.5(%)    | 10.04(kN)                 | 32(1/100cm) |    |
| D S 値                                      |            |                           |             |    |
| 4500(回/mm)                                 |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表                                 |            |                           |             |    |
| 使用材料名                                      | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| エポックファルトD                                  | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | 5.2         |    |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 6.6         |    |
| 碎石5号                                       | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |    |
| 碎石6号                                       |            |                           | 57.8        |    |
| 碎石7号                                       |            |                           |             |    |
| 碎砂   |            |                           |             |    |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 6.2         |    |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 24.2        |    |
|  |            |                           |             |    |
| 再生骨材                                       |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤                                     |            |                           |             |    |
|  |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                                      |            |                           |             |      |
|--|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別                                       | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生密粒度アスコン<br>(13)(ECO)                       | 13(mm)     | 2.379(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |      |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアルゴリズム   |      |
| 4.0(%)                                       | 74.8(%)    | 9.46(kN)                  | 32(1/100cm) |      |
| D S 値  |            |                           |             |      |
|  |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表                                   |            |                           |             |      |
| 使用材料名  | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生アスファルト(60~80)                              | 岡山県倉敷市水島   | ENEOS(株)                  | ※ 5.2       |      |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 1.9         |      |
| 碎石5号   | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |      |
| 碎石6号   |            |                           | 31.8        |      |
| 碎石7号   |            |                           |             |      |
| 碎砂   |            |                           |             |      |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 2.8         |      |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 10.9        |      |
|  |            |                           |             |      |
| 再生骨材   |            | 鳥取アスコン(株)                 | 49.63       |      |
| 再生用添加剤                                       |            | 竹中産業(株)                   | 0.24        | RJ-T |
| ※再生アスファルト(60~80)配合率の計算                       |            |                           |             |      |
| 旧As=2.24(%) 再生用添加剤=0.17(%) 新As(60~80)=2.8(%) |            |                           |             |      |
| 再生アスファルト(60~80)配合率=2.24+0.17+2.8=5.2(%)      |            |                           |             |      |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                                    |            |                           |             |      |
|--|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別                                     | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生密粒度アスコン<br>(13)改質II型(ECO)                | 13(mm)     | 2.377(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |      |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアルゴリズム   |      |
| 4.0(%)                                     | 75.2(%)    | 10.20(kN)                 | 32(1/100cm) |      |
| D S 値                                      |            |                           |             |      |
| 4500(回/mm)                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料名                                      | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生改質アスファルトII型                              | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | ※ 5.2       |      |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 1.9         |      |
| 碎石5号                                       | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |      |
| 碎石6号                                       |            |                           | 31.8        |      |
| 碎石7号                                       |            |                           |             |      |
| 碎砂   |            |                           |             |      |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 2.8         |      |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 10.9        |      |
|  |            |                           |             |      |
| 再生骨材                                       |            | 鳥取アスコン(株)                 | 49.63       |      |
| 再生用添加剤                                     |            | 竹中産業(株)                   | 0.24        | RJ-T |
| ※再生アスファルト量の計算                              |            |                           |             |      |
| 旧As: 2.24(%) 再生用添加剤=0.17(%) 再生改質As: 2.8(%) |            |                           |             |      |
| 再生改質アスファルトII型配合率=2.24+0.17+2.8=5.2(%)      |            |                           |             |      |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地

鳥取市古海1008-2

工場名

鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件              |            |                           |             |    |
|----------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別               | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 細粒度アスコン(13)<br>(ECO) | 13(mm)     | 2.338(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |    |
| 空隙率                  | 飽和度        | 安定度                       | フローアルゴリズム   |    |
| 3.9(%)               | 79.7(%)    | 6.89(kN)                  | 33(1/100cm) |    |
| D S 値                |            |                           |             |    |
|                      |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表           |            |                           |             |    |
| 使用材料名                | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| ストレートアスファルト(60~80)   | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株)             | 6.8         |    |
| 石粉                   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 5.1         |    |
| 碎石5号                 | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |    |
| 碎石6号                 |            |                           | 24.2        |    |
| 碎石7号                 |            |                           | 11.7        |    |
| 碎砂                   |            |                           | 23.3        |    |
| 粗砂                   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 15.8        |    |
| 細砂                   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 13.1        |    |
|                      |            |                           |             |    |
| 再生骨材                 |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤               |            |                           |             |    |
|                      |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地

鳥取市古海1008-2

工場名

鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                   |            |                           |             |    |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別                    | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 細粒度アスコン(13)<br>改質II型(ECO) | 13(mm)     | 2.337(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |    |
| 空隙率                       | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ度     | 一値 |
| 3.9(%)                    | 79.8(%)    | 7.21(kN)                  | 33(1/100cm) |    |
| D S 値                     |            |                           |             |    |
|                           |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表                |            |                           |             |    |
| 使用材料名                     | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| ニッシールGS                   | 岡山県倉敷市水島   | ENEOS(株)                  | 6.8         |    |
| 石粉                        | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 5.1         |    |
| 碎石5号                      | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |    |
| 碎石6号                      |            |                           | 24.2        |    |
| 碎石7号                      |            |                           | 11.7        |    |
| 碎砂                        |            |                           | 23.3        |    |
| 粗砂                        | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 15.8        |    |
| 細砂                        | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 13.1        |    |
|                           |            |                           |             |    |
| 再生骨材                      |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤                    |            |                           |             |    |
|                           |            |                           |             |    |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

## 配合の設計条件

| 混合物の種別                 | 骨材の最大寸法 | 基準密度                      | 混合温度        |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 再生細粒度アスコン(13)<br>(ECO) | 13(mm)  | 2.313(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |
| 空隙率                    | 飽和度     | 安定度                       | フローアーチ      |
| 4.1(%)                 | 78.8(%) | 6.99(kN)                  | 33(1/100cm) |
| D S 値                  |         |                           |             |
|                        |         |                           |             |

## 使用材料および配合表

| 使用材料名           | 产地名        | 生産者名          | 配合率(%) | 備考   |
|-----------------|------------|---------------|--------|------|
| 再生アスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島   | E N E O S (株) | ※ 6.8  |      |
| 石粉              | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)     |        |      |
| 碎石5号            |            |               |        |      |
| 碎石6号            |            |               |        |      |
| 碎石7号            | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)     |        |      |
| 碎砂              |            |               | 12.6   |      |
| 粗砂              | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)       | 6.1    |      |
| 細砂              | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利       | 9.3    |      |
|                 |            |               |        |      |
| 再生骨材            |            | 鳥取アスコン(株)     | 68.31  |      |
| 再生用添加剤          |            | 竹中産業(株)       | 0.24   | RJ-T |

※再生アスファルト(60~80)配合率の計算

旧As=3.08(%) 再生用添加剤=0.23(%) 新As(60~80)=3.5(%)

再生アスファルト(60~80)配合率=3.08+0.23+3.5=6.8(%)

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取市古海1008-2

工場名 鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件                                    |            |                           |             |      |
|--|------------|---------------------------|-------------|------|
| 混合物の種別                                     | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |      |
| 再生細粒度アスコン(13)<br>改質II型(ECO)                | 13(mm)     | 2.321(g/cm <sup>3</sup> ) | 160~180°C   |      |
| 空隙率  | 飽和度        | 安定度                       | フローアーチ度     |      |
| 3.9(%)                                     | 79.8(%)    | 7.89(kN)                  | 33(1/100cm) |      |
| D S 値                                      |            |                           |             |      |
|  |            |                           |             |      |
| 使用材料および配合表                                 |            |                           |             |      |
| 使用材料名                                      | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考   |
| 再生改質アスファルトI型                               | 岡山県玉野市玉原   | 日進化成(株)                   | ※ 6.8       |      |
| 石粉   | 岡山県新見市足立   | 足立石灰工業(株)                 | 0.9         |      |
| 碎石5号                                       | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |      |
| 碎石6号                                       |            |                           | 5.6         |      |
| 碎石7号                                       |            |                           | 3.3         |      |
| 碎砂   |            |                           | 17.7        |      |
| 粗砂   | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 5.6         |      |
| 細砂   | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   | 13.5        |      |
|  |            |                           |             |      |
| 再生骨材                                       |            | 鳥取アスコン(株)                 | 48.80       |      |
| 再生用添加剤                                     |            | 竹中産業(株)                   | 0.24        | RJ-T |
| ※再生アスファルト量の計算                              |            |                           |             |      |
| 旧As: 2.20(%) 再生用添加剤=0.23(%) 再生改質As: 4.4(%) |            |                           |             |      |
| 再生改質アスファルトI型配合率=2.20+0.23+4.4=6.8(%)       |            |                           |             |      |

## アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地

鳥取市古海1008-2

工場名

鳥取アスコン株式会社

| 配合の設計条件            |            |                           |             |    |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----|
| 混合物の種別             | 骨材の最大寸法    | 基準密度                      | 混合温度        |    |
| 開粒度アスコ(13)(ECO)    | 13(mm)     | 2.103(g/cm <sup>3</sup> ) | 140~160°C   |    |
| 空隙率                | 飽和度        | 安定度                       | フローアルゴリズム   |    |
| 17.0(%)            | 34.0(%)    | 4.41(kN)                  | 31(1/100cm) |    |
| D S 値              |            |                           |             |    |
|                    |            |                           |             |    |
| 使用材料および配合表         |            |                           |             |    |
| 使用材料名              | 产地名        | 生産者名                      | 配合率(%)      | 備考 |
| ストレートアスファルト(60~80) | 岡山県倉敷市水島   | ENEOS(株)                  | 4.3         |    |
| 石粉                 |            |                           | 5.6         |    |
| 碎石5号               | 岡山県久米郡久米南町 | 坂田碎石工業(株)                 |             |    |
| 碎石6号               |            |                           | 74.7        |    |
| 碎石7号               |            |                           |             |    |
| 碎砂                 |            |                           |             |    |
| 粗砂                 | 佐賀県唐津市     | 住若海運(株)                   | 15.5        |    |
| 細砂                 | 鳥取市伏野      | (有)仁徳砂利                   |             |    |
|                    |            |                           |             |    |
| 再生骨材               |            |                           |             |    |
| 再生用添加剤             |            |                           |             |    |
|                    |            |                           |             |    |