

# アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設㈱ クリーンアスコン

配合の設計条件				
混合物の種別	骨材の最大寸法	基準密度	混合温度	
密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型	13 mm	2.380 g/cm <sup>3</sup>	170 °C	
空隙率	飽和度	安定度	フロー値	
4.3 %	73.3 %	11.01 KN	29 1/100cm	
D S 値				
5,727 回/mm				
使用材料及び配合表				
使用材料名	産地名	生産者名	配合率	備考
ストレートアスファルト 改質アスファルト(I型) 改質アスファルト(II型)		昭和瀝青工業㈱	5.10 %	
石粉	岡山県新見市足立	足立石灰工業㈱	7.59 %	
砕石 5号				
6号	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱	52.19 %	
7号	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱		
砂 砕砂 天然砂	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱	17.56 %	
	佐賀県唐津市	住若海運㈱	17.56 %	