

# アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

---

製造会社

所在地 鳥取県鳥取市千代水4-77

---

工場名 大成ロテック(株)鳥取合材工場

---

| 配合の設計条件        |          |                         |                       |      |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|------|
| 混合物の種別         | 骨材の最大寸法  | 基準密度                    | 混合温度                  |      |
| 再生密粒度アスコン改質II型 | 13 mm    | 2.356 g/cm <sup>3</sup> | 175±25℃<br>上限は185℃とする |      |
| 空隙率            | 飽和度      | 安定度                     |                       | フロー値 |
| 3.7 %          | 77.2 %   | 11.22 kg                | 31 1/100cm            |      |
| D S 値          |          |                         |                       |      |
| 5,250 回/mm     |          |                         |                       |      |
| 使用材料及び配合表      |          |                         |                       |      |
| 使用材料名          | 産地名      | 生産者名                    | 配合率                   | 備考   |
| ポリマー改質As II型   | 岡山県玉野市   | 日進化成(株)                 | 5.50                  |      |
| 石粉             | 岡山県新見市足立 | 足立石灰工業(株)               | 1.00                  |      |
| 砕石 6号          | 岡山県美作市巨勢 | (株)北部砕石                 | 20.00                 |      |
| 砕石 7号          | 岡山県美作市巨勢 | (株)北部砕石                 | 11.00                 |      |
| 粗砂             | 佐賀県唐津市   | (株)住若                   | 8.00                  |      |
| スクリーニングス       | 岡山県美作市巨勢 | (株)北部砕石                 | 10.00                 |      |
| 再生骨材13-0mm     | 鳥取市千代水   | 大成ロテック(株)鳥取合材工場         | 50.00                 |      |
|                |          |                         |                       |      |
|                |          |                         |                       |      |
|                |          |                         |                       |      |