



U形側溝(1種)

側溝の形状、寸法、配筋及び寸法の許容差



(例 呼び150、l=600mm)



(例 呼び600、l=600mm)

側溝の形状、寸法、配筋及び寸法の許容差(続き)

呼び	寸法 (mm)									配筋							
	a	b	c	d	e	f	g	r	l	縦鉄筋		横鉄筋					
										径又は 呼び	数量(本)	径又は 呼び	数量(本)				
													l=600mm	l=1000mm			
150	150	140	150	30	35	35	160	30	600 又は 1000	2.60	5	2.60	5	8			
180	180	170	180	35	40	40	190	3.20									
240	240	220	240	45	50	50	240	7									
300A	300	260		300	60	60	300	50		3.20	9	7	12				
300B										4.00							
300C	360	360		50	65	65	360	70		11							
360A										4.00	13	5.00	8	13			
360B	360	360								D6(3)	15	D6(3)					
450	450	400	450	55	70	70	430			—	—	—					
600	600	540	600	70	80	80	600			—	—	—					
許容差	±2	±3	±2	±3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

注(1) 横鉄筋の隅角部の折曲げ形状は、規定しない。


注(2) 用心鉄筋は呼び600の側溝についてだけ、JIS G3112に規定する呼びD6の棒鋼、又はJIS G3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線又は線径6.00mm若しくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線を両側に、寸法(l)が600mmの場合はそれぞれ4か所、1000mmの場合はそれぞれ7か所入れる。

注(3) JIS G3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線又は線径6.00mm若しくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線又は、JIS G3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を使用してもよ


U形側溝(2種)

6

側溝の形状、寸法、配筋及び寸法の許容差



(例 呼び150、l=600mm)



(例 呼び600、l=600mm)

側溝の形状、寸法、配筋及び寸法の許容差(続き)

呼び	寸法 (mm)									配筋										
	a	b	c	d	e	f	g	r	l	縦鉄筋		横鉄筋								
										径又は呼び	数量(本)	径又は呼び	数量(本)							
												l=600mm		l=1000mm						
150	150	140	150	30	35	35	160	30	600 又は 1000	4.00	5	5.00	9	15						
180	180	170	180	35	40	40	190					6.00	9	14						
240	240	220	240	45	50	50	240			7	D6(3)	9	14							
300A	300	260		50	60	60	300	50		9	D6(3)	D10	5	9						
300B										11										
300C	360	360		65	65	360				13										
360A										15										
360B	360	310		55	70	70	430	70												
450																				
600	600	540	600	70	80	80	600													
許容差	±2	±3	±2	±3	—	—	—	±3	—					—						

注(1) 横鉄筋の隅角部の折曲げ形状は、規定しない。

注(2) 用心鉄筋は呼び600の側溝についてだけ、JIS G3112に規定する呼びD6の棒鋼、又はJIS G3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線又は線径6.00mm若しくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線を両側に、寸法(l)が600mmの場合はそれぞれ4か所、1000mmの場合はそれぞれ7か所入れる。

注(3) JIS G3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線又は線径6.00mm若しくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線又は、JIS G3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を使用してもよ