

# 配合報告書

鳥取市国府町岡益64番地4

0857-24-0567

株式会社 きたむら

|              |                |                       |                 |           |                       |          |      |             |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|------|-------------|
| 配 合 名        |                | 道路用                   |                 |           |                       |          |      |             |
| 設計基準強度       |                | 30.0N/mm <sup>2</sup> | 配 合 強 度         |           | 36.0N/mm <sup>2</sup> | 粗骨材の最大寸法 |      | 20mm        |
|              |                |                       |                 |           |                       |          |      |             |
| スランプ<br>(cm) | 空気量<br>(%)     | 水セメント比<br>W/C(%)      | 細骨材率<br>S/a (%) | 水<br>(kg) | セメント<br>(kg)          | 細骨材(kg)  |      | 粗骨材<br>(kg) |
|              |                |                       |                 |           |                       | 砕砂       | 鑄物廃砂 |             |
| 8.0          | 2.0            | 49.0                  | 42.0            | 175       | 358                   | 731      | 44   | 1083        |
| 混和剤 (kg)     |                | 混和材 (kg)              |                 |           |                       |          |      |             |
| ①            | ②              | ③                     | ①               |           |                       |          |      |             |
| 5.37         |                |                       |                 |           |                       |          |      |             |
| ● 使用材料表      |                |                       |                 |           |                       |          |      |             |
| セメント         | 製造会社           | 宇部三菱セメント(株)           |                 | 品種        | 普通ポルトランドセメント          |          | 比重   | 3.16        |
| 細 骨 材        | 産地<br>又は<br>品名 | 津山市加茂町産               |                 |           | 粗粒率                   | 2.90     | 表乾比重 | 2.65        |
|              |                | 鑄物廃砂 米子市富益町           |                 |           |                       |          | 〃    | 2.96        |
| 粗 骨 材        | 産地<br>又は<br>品名 | 津山市加茂町産               |                 |           | 粗粒率                   | 6.85     | 表乾比重 | 2.70        |
| 混 和 剤        | 品名             | シーカビスコクリート<br>ACE390  |                 | 種類        | 高性能減水剤                |          |      |             |
| 混 和 材        | 品名             |                       |                 | 種類        |                       |          |      |             |
|              |                |                       |                 |           |                       |          |      |             |

備考