

アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県鳥取市千代水4-77

工場名 大成ロテック(株)鳥取合材工場

配合の設計条件				
混合物の種別	骨材の最大寸法	基準密度	混合温度	
密粒度アスコン	20 mm	2.371 g/cm ³	165±25°C 上限は185°Cとする	
空隙率	飽和度	安定度	フロー値	
4.2 %	74.9 %	6.69 kg	24 1/100cm	
D S 値				
(対象外) 回/mm				
使用材料及び配合表				
使用材料名	産地名	生産者名	配合率	備考
ストレートアスファルト 60-80	兵庫県姫路市	昭和瀝青工業(株)	5.50	
石粉	岡山県新見市足立	足立石灰工業(株)	2.00	
碎石 5号	岡山県美作市巨勢	(株)北部碎石	18.00	
碎石 6号	岡山県美作市巨勢	(株)北部碎石	27.50	
碎石 7号	岡山県美作市巨勢	(株)北部碎石	10.00	
粗砂	佐賀県唐津市	(株)住若	12.50	
スクリーニングス	岡山県美作市巨勢	(株)北部碎石	30.00	