

# 骨 材 試 験 成 績 表

工場長	品管責任者	試験係
		

令和 6年 3月 度

和光産業(株)鳥取工場

種 類 名 称	細骨材				粗骨材		
	加工砂		フェロニッケルスラグ		碎石1505		
産 地	東伯郡三朝町福本地内		日本冶金工業株式会社		岡山県真庭市神代		
試験項目	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	表乾	2.57±0.02	2.57	3.11±0.02	3.12	2.69±0.02	2.69
	絶乾	2.5以上	2.54	2.7以上	3.11	2.5以上	2.67
吸水率(%)	3.5以下	1.32	3.0以下	0.28	3.0以下	0.64	
微粒分量(%)	3.0以下	1.4	2.0 <sup>+3</sup> <sub>-2</sub>	1.1	1.0±1.0	0.7	
粘土塊量(%)	1.0以下	0.2	-	-	-	-	
単位容積質量(kg/l)	-	-	1.50以上	1.84	-	-	
粒形判定実績率(%)	-	-	-	-	-	-	
有機不純物	淡いこと	淡い	-	-	-	-	
安定性(%)	10以下	1.5	-	-	12以下	1.4	
すりへり減量(%)	-	-	-	-	40以下	16.0	
塩化物量(%)	0.04以下	0.002	-	-	-	-	
アルカリシリカ反応性	区分Aであること	区分A	区分Aであること	区分A	区分Aであること	区分A	
化学成分(%)	酸化マグネシウム(MgO)	-	-	40.0以下	27.9	-	-
	金属鉄(Fe)	-	-	1.0以下	0.4	-	-
	酸化カルシウム(CaO)	-	-	15.0以下	4.4	-	-
	全硫黄(S)	-	-	0.5以下	0.1	-	-
	全鉄(FeO)	-	-	13.0以下	5.9	-	-
	三酸化硫黄(SO <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-
環境安全受渡検査 ふっ素溶出量(mg/L)	-	-	0.8以下	<0.1	-	-	

種類	混合容積比	規格値	ふるい分け試験(ふるいを通るものの質量百分率%)									粗粒率(FM)
			20	(15)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	
加工砂 フェロニッケルスラグ	85% 15%	2.55±0.20	100	100	100	98	90	72	48	26	6	2.60
碎石1505	100%	6.35±0.20	100	99	62	2	1	0	0	0	0	6.35