

アスファルト混合物報告書

年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県鳥取市千代水4-77

工場名 大成ロテック(株)鳥取合材工場

| 配合の設計条件 | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----|
| 混合物の種別 | 骨材の最大寸法 | 基準密度 | 混合温度 | |
| 密粒度 ギャップアスコン | 13 mm | 2.369 g/cm ³ | 165±25℃ 上限は185℃とする | |
| 空隙率 | 飽和度 | 安定度 | フロー値 | |
| 4.8 % | 71.9 % | 11.08 kg | 30 1/100cm | |
| D S 値 | | | | |
| (対象外) 回/mm | | | | |
| 使用材料及び配合表 | | | | |
| 使用材料名 | 産地名 | 生産者名 | 配合率 | 備考 |
| ストレートアスファルト 60-80 | 兵庫県姫路市 | 昭和瀝青工業(株) | 5.40 | |
| 石粉 | 岡山県新見市足立 | 足立石灰工業(株) | 5.00 | |
| 砕石 6号 | 岡山県美作市巨勢 | (株)北部砕石 | 60.00 | |
| 粗砂 | 佐賀県唐津市 | (株)住若 | 8.50 | |
| スクリーニングス | 岡山県美作市巨勢 | (株)北部砕石 | 26.50 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |