

コンクリート中の塩化物イオン(Cl⁻)量測定記録表

工場長	品管責任者	試験係
		

試験月日	令和 6年 6月 3日			
配合条件	設計基準強度	スランプ	骨材	混和剤の種類
	40.0N/mm ²	12±2.5cm	15mm	高性能減水剤 グレニウムACE 390
測定器名	カンタブ 品種:低濃度品(太平洋マテリアル株式会社)			

測定結果

	1	2	3	
カンタブの読み	5.2	5.2	5.2	* 計算方法 コンクリート中の 塩化物含有量(kg/m ³) = $\frac{\text{塩素イオン濃度(\%)}}{100} \times \text{コンクリート中の単位水量}$
塩素イオン濃度%	0.0346	0.0346	0.0346	
単位水量 kg/m ³	175	175	175	
塩化物量 kg/m ³	0.0606	0.0606	0.0606	
平均値 kg/m ³	0.061			
合 否 判 定 (0.30kg/m ³ 以下)				

※測定頻度は、海砂でないため1回/月とする。

カンタブの読み	塩素イオン (%)		カンタブの読み	塩素イオン (%)		カンタブの読み	塩素イオン (%)
3.0	0.0138		4.5	0.0258		6.0	0.0480
3.1	0.0144		4.6	0.0269		6.1	0.0500
3.2	0.0150		4.7	0.0280		6.2	0.0520
3.3	0.0156		4.8	0.0292		6.3	0.0542
3.4	0.0163		4.9	0.0305		6.4	0.0563
3.5	0.0170		5.0	0.0318		6.5	0.0586
3.6	0.0177		5.1	0.0332		6.6	0.0609
3.7	0.0184		5.2	0.0346		6.7	0.0634
3.8	0.0192		5.3	0.0360		6.8	0.0659
3.9	0.0200		5.4	0.0376		6.9	0.0684
4.0	0.0209		5.5	0.0391		7.0	0.0711
4.1	0.0218		5.6	0.0408		7.1	0.0738
4.2	0.0227		5.7	0.0425		7.2	0.0767
4.3	0.0237		5.8	0.0443		7.3	0.0796
4.4	0.0247		5.9	0.0461		7.4	0.0826