



日野建設業協同組合

御中

2024年01月度～2024年06月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

品名 マスターグレニウム 6520
種類 高性能減水剤 (I種)



AMR
小谷

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュコンクリート	減水率 %	12 以上	12 /	12 /	
	ブリーディング量の比 %	- 以下	-	-	
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	- 以下	-	-	
	凝結時間の差分	始発	+90 以下	± 0 /	-35 /
		終結	+90 以下	-5 /	-30 /
経時変化量	スランプ cm	- 以下	-	-	
	空気量 %	- 以内	-	-	
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	- 以上	-	-
		材齢2日 (5°C)	- 以上	-	-
		材齢7日	115 以上	136 /	129 /
		材齢28日	110 以上	128 /	124 /
	長さ変化比 %	110 以下	99 /	-	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		- 以上	-	-	

- 注記1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.33 kg/m^3 性能確認試験 3.33 kg/m^3
注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2023年11月の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2023年05月の試験結果である。
注記3. この表に表示している形式評価試験は、2020年12月にポゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m^3 当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m ³ 以下	0.00 kg/m ³	0.01 %	3.33 kg/m ³	0.00 kg/m ³
全アルカリ量	0.30 kg/m ³ 以下	0.03 kg/m ³	1.2 %	3.33 kg/m ³	0.04 kg/m ³

- 注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2023年11月の試験結果である。
注記2. この表に表示している形式評価試験は、2020年12月にポゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm ³ , 20°C)	1.03 ~ 1.13	1.05 /

- 注記. この表に表示している試験値は、2023年11月の試験結果である。
注)セメント質量に対する化学混和剤使用量 Cx1.0%