

## 配 合 表

郡家コンクリート工業株式会社 私都工場  
鳥取県八頭郡八頭町山ノ上363-17  
TEL(0858)73-0500 FAX(0858)73-0535

工 事 名 称											
所 在 地											
配 合 名 称		35N									
配 合 の 設 計 条 件											
設計基準強度	配 合 強 度	粗 骨 材 最 大 寸 法	単 位 質 量	ス ラ ン プ	空 気 量						
35 N/mm <sup>2</sup>	41.0 N/mm <sup>2</sup>	20 mm	2421 kg/m <sup>3</sup>	8 cm	2.0 %						
示 方 配 合 (kg/m <sup>3</sup> )											
水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a(%)	セメント	水	細骨材	粗骨材	混 和 剤			混 和 材		
						①	②	③	①	②	
40.5	42.8	407	165	794	1051	3.66					
使 用 材 料 表											
セメント	生産者	住友大阪セメント株式会社			品 種	普通ポルトランドセメント			密 度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.15	
水	名 称	地下水									
細 骨 材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				粗 粒 率	3.40	表 乾 密 度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.65		
	又 は 品 名	鳥取市湖山地区					1.70		2.60		
		京都府宮津市					1.67		3.08		
粗 骨 材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				実 積 率	60	表 乾 密 度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.68		
	又 は 品 名										
混 和 剤	生産者	マスターグレニウムACE390			種 類	高性能減水剤(標準形 I 種)					
混 和 材	生産者				種 類						
細骨材中の塩分量		0.000% 砂									

&lt;備考&gt;