



郡家コンクリート工業(株) 私都工場 御中

2024年01月度～2024年06月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

品名 マスターグレンウム ACE390 (100%)
種類 高性能減水剤 (I種)

1. コンクリートの試験結果

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
減水率 %	12 以上	15 ✓	15 ✓	
ブリーディング量の比 %	— 以下	—	—	
ブリーディング量の差 cm^3/cm^2	— 以下	—	—	
凝結時間の差分	始発	+90 以下	-40 ✓	
	終結	+90 以下	-35 ✓	
経時変化量	スランプ cm	— 以下	—	
	空気量 %	— 以内	—	
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—
		材齢2日 (5°C)	— 以上	—
		材齢7日	115 以上	135 ✓
		材齢28日	110 以上	128 ✓
長さ変化比 %	110 以下	96 ✓	—	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	— 以上	—	—	

注記1. 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 $7.00 \text{ kg}/\text{m}^3$ 性能確認試験 $7.00 \text{ kg}/\text{m}^3$

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2023年11月の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2023年05月の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2019年09月に BASF ジャパン(株) 技術開発センターで実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.01 % ✓	7.00 kg/m^3	0.00 kg/m^3 ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.03 kg/m^3	0.4 % ✓	7.00 kg/m^3	0.03 kg/m^3 ✓

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2023年11月の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2019年09月に BASF ジャパン(株) 技術開発センターで実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm^3 , 20°C)	1.01 ~ 1.07	1.03 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2023年11月の試験結果である。

注)セメント質量に対する化学混和剤使用量 $\leq 2.0\%$

