




アルカリシリカ反応抑制対策

コンクリート中のアルカリ総量を規制

和光産業(株)鳥取第二工場

(令和7年 11月度)

工場長	品管責任者	試験係
		

[アルカリ総量の計算表]

設計基準強度 18.0—8—20

①	ベースセメントの全アルカリ (%)		0.63
②	単位セメント量 (kg/m ³)	(配合表に示された値)	285
③	1 m ³ 当たりのセメント中のアルカリ量 (kg/m ³)	②X①/100	1.796
④	細骨材(陸砂)中のNaCl量%		0.000
⑤	単位細骨材(陸砂)量 (kg/m ³)	(配合表に示された値)	720
⑥	1 m ³ 当たりの細骨材(陸砂)中のアルカリ量 (kg/m ³)	0.53X④X⑤/100	0.000
⑦	粗骨材中のNaCl量%		0.000
⑧	単位粗骨材量 (kg/m ³)	(配合表に示された値)	1132
⑨	1 m ³ 当たりの粗骨材中のアルカリ量 (kg/m ³)	0.53X⑦X⑧/100	0.000
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

[計算の結果]

コンクリート1 m ³ 当たりの全アルカリ量 (kg/m ³)	③+⑥+⑨	1.796
国土交通省の規制値 (kg/m ³)		3.00以下
判 定		