

# アスファルト混合物配合設計報告書

混合物： 再生密粒度アスコン（20）改質I型

2024年 2月

倉吉アスコン株式会社

# アスファルト混合物配合設計総括表

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

報告者 田子三由生

## 1. 使用材料の種類及び産地

材料の種類	製造会社名	産地	材質
5号碎石	坂田碎石工業㈱	岡山県久米郡久米南町	硬質粘板岩
6号碎石	坂田碎石工業㈱	岡山県久米郡久米南町	硬質粘板岩
7号碎石	坂田碎石工業㈱	岡山県久米郡久米南町	硬質粘板岩
砕砂	坂田碎石工業㈱	岡山県久米郡久米南町	硬質粘板岩
細砂	(有)永田商事	鳥取県東伯郡北栄町	天然砂
石粉	足立石灰工業㈱	岡山県新見市足立	石灰岩粉末
再生骨材 13-0	倉吉アスコン	倉吉市馬場町	アスファルトカラー
ニッシールGS	日進化成㈱	岡山県玉野市玉原	ホリマー改質I型

## 2. 使用骨材の配合割合

材料	5号碎石	6号碎石	7号碎石	砕砂	細砂	石粉	再生骨材 13-0					計
配合割合%	18.0	19.5	7.5	15.5	15.5	4.0	20.0					100.0

## 3. 合成粒度

ふるい目	53mm	37.5	31.5	26.5	19	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	600μm	300	150	75
通過質量百分率%				100.0	99.0	82.1		57.5	44.9		28.7	18.0	8.7	6.3
粒度範囲	上限			100	100	90		65	50		30	21	16	8
	下限			100	95	75		45	35		18	10	6	4

## 4. 設計アスファルト量の決定

試験項目	最適AS量 (%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	理論密度 (g/cm <sup>3</sup> )	空隙率 (%)	飽和度 (%)	安定度 (kN)	フロー ( $\frac{1}{100}$ cm)	残留安定度 (%)
試験値	5.5	2.381	2.477	3.9	76.4	10.49	31	92.2
基準値	上限			6	85		40	
	下限			3	70	4.90以上	20	75.0以上

※ マーシャル試験の結果はグラフより求めた値である

# 骨材試験成績表

目的 配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

試験者 田子三由生

## ふるい分け試験

	ふるい目の開き	5号砕石	6号砕石	7号砕石	砕砂	細砂	石粉	再生骨材 13-0		
通過質量百分率%	53 mm									
	37.5									
	31.5									
	26.5	100.0								
	19	94.5	100.0					100.0		
	13.2	5.6	95.8	100.0		100.0		99.5		
	9.5									
	4.75	0.3	6.3	95.3	100.0	99.8		70.5		
	2.36		0.9	10.6	92.6	99.2		50.4		
	1.18									
	600 μm			1.0	33.3	84.3		31.7		
	300				18.6	42.8	100.0	22.7		
	150				9.3	6.6	98.0	11.9		
	75				5.8	0.8	88.2	9.0		

## 性状試験

試験項目		5号砕石	6号砕石	7号砕石	砕砂	細砂	石粉	再生骨材 13-0		
密度	表乾	2.687	2.674	2.654	2.662	2.503	—	—		
	かさ	2.668	2.649	2.615	2.628	2.453	—	—		
	見掛	2.720	2.718	2.721	2.723	2.582	2.700	—		
吸水率 / 水分量 %		0.71	0.95	1.48	1.30	2.04	0.01	—		
すりへり減量 %		—	12.3	—	—	—	—	—		
安定性 %		1.0	1.5	1.6	2.6	2.3	—	—		
微粒分量試験 %		—	—	—	—	—	—	1.2		
軟石含有量 %		0.4	0.5	—	—	—	—	—		
偏平細長石片 %		1.6	2.4	—	—	—	—	—		
単位容積質量		1.580	1.558	1.496	1.688	1.611	—	—		
粘土塊量 %		0.01	0.01	—	—	—	—	—		
最大密度		—	—	—	—	—	—	2.511		
旧As含有量 %		—	—	—	—	—	—	4.87		
旧As針入度		—	—	—	—	—	—	26		



# 骨材の粒径加積曲線図

目的配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型


試験者 田子三由生

## 5. 合成粒度

ふるい目	合成粒度		目標粒度	粒度範囲
	作図法	修正後		
53 mm				
37.5				
31.5				
26.5	100.0	100.0	100.0	100
19	99.0	99.0	97.5	95 ~ 100
13.2	82.1	82.1	82.5	75 ~ 90
9.5				
4.75	58.6	57.5	57.5	45 ~ 65
2.36	42.2	44.9	45.0	35 ~ 50
1.18				
600 μm	28.0	28.7	24.0	18 ~ 30
300	24.1	18.0	15.5	10 ~ 21
150	20.5	8.7	11.0	6 ~ 16
75	17.8	6.3	6.0	4 ~ 8

## 6. 粒径加積曲線図

- - - 粒度範囲  
- - - 目標粒度  
—●— 修正後



# 理論最大密度計算表

目的配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

試験者 田子三由生

骨材の種類	A 骨材のみ	B(旧アスファルト含む)
5号碎石	18.0	18.00
6号碎石	19.5	19.50
7号碎石	7.5	7.50
砕砂	15.5	15.50
細砂	15.5	15.50
石粉	4.0	4.00
再生骨材 13-0	20.0	21.02
計	100.0	101.02
設計針入度 1/10mm		50
旧アスファルト量 (外割%)		1.02
新アスファルト量 (外割%)		4.91
再生アスファルト量 (%)	4.5	5.0
再生アスファルト量 (外割%)	4.71	5.26
旧アスファルト量 (外割%)	1.02	1.02
新アスファルト量 (外割%)	3.69	4.24
旧アスファルト/新アスファルト 比	22/78	19/81
	18/82	16/84
	15/85	18/82

# 理論最大密度計算表

目的 配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

試験者 田子三由生

① 骨材の種類	② 配合率(%)	③ 骨材の密度 (g/cm <sup>3</sup> )			④ 計算に用いる密度	⑤ ②/④
		表	乾	かさ 見掛		
5号碎石	18.00	2.687	2.668	2.720	2.720	6.618
6号碎石	19.50	2.674	2.649	2.718	2.718	7.174
7号碎石	7.50	2.654	2.615	2.721	2.721	2.756
碎砂	15.50	2.662	2.628	2.723	2.723	5.692
細砂	15.50	2.503	2.453	2.582	2.582	6.003
石粉	4.00			2.700	2.700	1.481
再生骨材 13-0	21.02				2.511	8.371
Σ②=	101.02				Σ⑤=	38.095

⑥ アスファルト量 (%)	⑦ アスファルトの密度	⑧ ⑥/⑦	⑨ Σ⑤	⑩ ⑧+⑨	⑪ 理論最大密度 (Σ②+⑥)/⑩	
3.69	1.036	3.562	38.095	41.657	2.514	
4.24		4.093	38.095	42.188	2.495	
4.80		4.633	38.095	42.728	2.477	
5.36		5.174	38.095	43.269	2.459	
5.93		5.724	38.095	43.819	2.441	
4.80		4.633	38.095	42.728	2.477	

# マ ー シ ャ ル 安 定 度 試 験

目 的 配 合 設 計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

試 験 者 田子三由生

アスファルトの種類 再生アスファルト      アスファルトの密度(A) 1.036      アスファルトの温度 175      °C      骨材の温度 195      °C  
 突 固 め 温 度 160      °C      突 固 め 回 数 50      回      力 計 の 係 数 (B) 0.142

供 試 体 条 件	供 試 体 番 号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	フ ロ ー 値 1/100 cm	安 定 フ ロ ー (kN/m)			
		ア ス フ ア ル ト 量 %	供試体寸法					空 中 質 量 (g)	水 中 質 量 (g)	表 乾 質 量 (g)	容 積 (cm <sup>3</sup> )	密 度		ア ス フ ア ル ト 積 (%)	空 隙 率 (%)	骨 材 間 隙 率 (%)	飽 和 度 (%)	安 定 度						
			厚 さ (c m)									⑨ - ⑧	⑦ / ⑩					⑬ × ⑭ / (A)	① - ⑩ / ⑫ × 100			⑬ + ⑭ / ⑯ × 100	力 計 の 読 み	安 定 度 (kN)
			1	2	3	4	平均																	
標 準	1	4.5	6.29	6.30	6.28	6.28	6.29	1214.0	700.4	1216.1	515.7	2.354							64	9.09	23			
	2		6.29	6.28	6.27	6.28	6.28	1204.8	692.0	1206.9	514.9	2.340							62	8.80	23			
	3		6.32	6.32	6.31	6.33	6.32	1209.8	697.0	1211.8	514.8	2.350								60	8.52	26		
	平均												2.348	2.514	10.2	6.6	16.8	60.7		8.80	24	3667		
標 準	4	5.0	6.40	6.39	6.40	6.40	6.40	1223.5	706.6	1225.0	518.4	2.360							73	10.37	24			
	5		6.43	6.43	6.45	6.45	6.44	1221.6	708.7	1222.9	514.2	2.376								75	10.65	27		
	6		6.34	6.33	6.33	6.33	6.33	1219.9	706.1	1221.5	515.4	2.367								66	9.37	31		
	平均												2.368	2.495	11.4	5.1	16.5	69.1		10.13	27	3752		
標 準	7	5.5	6.37	6.38	6.38	6.36	6.37	1229.1	713.0	1229.9	516.9	2.378								68	9.66	35		
	8		6.42	6.42	6.44	6.43	6.43	1229.0	713.7	1229.9	516.2	2.381								72	10.22	30		
	9		6.35	6.37	6.36	6.37	6.36	1219.4	707.1	1220.5	513.4	2.375								80	11.36	28		
	平均												2.378	2.477	12.6	4.0	16.6	75.9		10.41	31	3358		
標 準	10	6.0	6.32	6.31	6.32	6.33	6.32	1220.7	709.5	1221.5	512.0	2.384								75	10.65	37		
	11		6.27	6.26	6.25	6.26	6.26	1225.0	712.8	1225.8	513.0	2.388								72	10.22	33		
	12		6.35	6.36	6.34	6.34	6.35	1233.0	714.5	1233.7	519.2	2.375								67	9.51	35		
	平均												2.382	2.459	13.8	3.1	16.9	81.7		10.13	35	2894		
標 準	13	6.5	6.44	6.44	6.43	6.44	6.44	1223.5	710.6	1224.0	513.4	2.383								60	8.52	38		
	14		6.41	6.39	6.39	6.40	6.40	1223.2	710.6	1223.5	512.9	2.385								66	9.37	43		
	15		6.43	6.44	6.45	6.44	6.44	1241.8	718.7	1242.2	523.5	2.372								68	9.66	39		
	平均												2.380	2.441	14.9	2.5	17.4	85.6		9.18	40	2295		









# 設計アスファルト量の決定

目的配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

試験者 田子三由生



アスファルト量 (%)





# ホットビンの粒径加積曲線図

目的 配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型


試験者 田子三由生

## 5. 合成粒度

ふるい目	合成粒度		目標粒度	粒度範囲
	作図法	修正後		
53 mm				
37.5				
31.5				
26.5	100.0	100.0	100.0	100
19	99.3	99.3	99.0	95 ~ 100
13.2	82.0	82.0	82.1	75 ~ 90
9.5				
4.75	57.8	57.6	57.5	45 ~ 65
2.36	41.0	44.8	44.9	35 ~ 50
1.18				
600 μm	27.2	27.7	28.7	18 ~ 30
300	19.3	17.8	18.0	10 ~ 21
150	11.6	8.6	8.7	6 ~ 16
75	9.5	6.5	6.3	4 ~ 8

## 6. 粒径加積曲線図

- 粒度範囲
- 目標粒度
- 修正後



# 理論最大密度計算表

目的配合設計 混合物の種類 再生密粒度アスコン（20）改質I型	報告年月日 2024年 2月27日 試験者 田子三由生
------------------------------------	--------------------------------

骨材の種類	A 骨材のみ	B (旧アスファルト含む)
5号砕石	18.0	18.00
6号砕石	19.5	19.50
7号砕石	7.5	7.50
砕砂	15.5	15.50
細砂	15.5	15.50
石粉	4.0	4.00
再生骨材 13-0	20.0	21.02
計	100.0	101.02
設計針入度 1/10mm		50
旧アスファルト量 (外割%)		1.02
新アスファルト量 (外割%)		4.91

再生アスファルト量 (%)	5.5						
再生アスファルト量 (外割%)	5.82						
旧アスファルト量 (外割%)	1.02						
新アスファルト量 (外割%)	4.80						
旧アスファルト/新アスファルト 比	18/82						











# マーシャル安定度試験

目的 配合設計

報告年月日 2024年 2月27日

混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型

試験者 田子三由生





# 現場配合の決定

目的配合設計	報告年月日 2024年 2月27日
混合物の種類 再生密粒度アスコン(20)改質I型	試験者 田子三由生

1バッチ 1000 kg

	骨材配合比(%)	外割配合比(%)	内割配合比(%)	1バッチ質量(kg)	骨材累加質量(kg)
4 ビン	18.0	18.00	17.01	170	709
3 ビン	18.0	18.00	17.01	170	539
2 ビン	9.0	9.00	8.51	85	369
1 ビン	30.0	30.00	28.35	284	284
再生骨材	20.0	21.02	19.86	199	199
回収ダスト	1.0	1.00	0.95	9.5	9.5
石粉	4.0	4.00	3.78	37.8	47.3
旧アスファルト		( 1.02 )	( 0.97 )		
新アスファルト		4.80	4.53	45.3	45.3
合計	100.0	105.82	100.00	1000.6	1000.6

- (1) 混合温度・・・・・・・・・・ アスファルト製造業者の掲示する範囲 165 ℃ ~ 185 ℃  
 の中から選び混合温度(指定温度)を 175 ±10 ℃とする。
- (2) 再生骨材加熱温度・・・・・・・・ 加熱温度による旧アスファルトの劣化を防ぐ目的に  
 より 140 ±15 ℃とする。
- (3) 骨材加熱温度・・・・・・・・・・ 混合温度より 30 ℃高くして 205 ±10 ℃とする。
- (4) アスファルト加熱温度・・・・・・・・ 混合温度と同じ 175 ±10 ℃とする。
- (5) 初期転圧温度・・・・・・・・・・ 転圧温度は、アスファルト製造業者の掲示する条件の  
 範囲より選び 160 ±10 ℃とする。


# ホイールトラッキング試験

調査名・目的 配合設計  
 混合物の種類 再生密粒度アスコン（20）改質I型

報告年月日 2024年 2月 日  
 試験者 田子三由生

走行方式 クランク式      タイヤゴム硬度 78±2  
 載荷荷重 686N (接地圧 0.63MPa)      載荷方法 垂直  
 供試体の種類 室内作製      室内養生 12時間  
 供試体の寸法 長さ300 幅300 厚さ50 (mm)      走行回数 (A) 42 回/分  
 試験温度 60℃ 養生時間 6時間      試験時間 60分      基準密度 (B) 2.381 g/cm³

供試体番号			①	②	③	平均	
供試体作製	①供試体質量 (g)		10595	10592	10543		
	②水中質量 (g)		6210	6197	6198		
	③表乾質量 (g)		10674	10667	10663		
	④供試体体積 (cm³) (③-②) × 1		4464	4470	4465		
	⑤供試体密度 (g/cm³) ①/④		2.373	2.370	2.361		2.368
	⑥締固め度 (%) ⑤/(B) × 100		99.7	99.5	99.2		99.5
ホイールトラッキング	走行時間 (分)	変形量 (mm)	⑦ d 0			⑬-⑫の平均 = 0.19	
			⑧ d 5	1.43	1.20		1.04
			⑨ d 10	1.70	1.45		1.34
			⑩ d 15	1.89	1.62		1.48
			⑪ d 30	2.29	1.96		1.76
			⑫ d 45	2.54	2.19		1.99
			⑬ d 60	2.74	2.38		2.17
			⑭圧密変形量 (mm) ⑫×4-⑬×3		1.94		1.62
⑯動的安定度 (回/mm) (A) × 15 / (⑬-⑫)		X 1	X 2	X 3	⑰ = (A) × 15 / (⑬-⑫)の平均		
		3150	3316	3500	3316		
⑱平均値との差の平方 (⑰-X i)²		27556	0	33856	61412		
⑲標準偏差 $s = \sqrt{\Sigma ⑱ / (n-1)}$		175.2	変動係数 (%) $c_v = ⑲ / ⑰ \times 100$		5.3		
時間-変形量曲線の形状			1 上凸型	2 直線型	3 変曲型		



	1分	5分	10分	15分	20分	25分	30分	35分	40分	45分	50分	55分	60分
ホイール1	0.90	1.43	1.70	1.89	2.06	2.19	2.29	2.38	2.46	2.54	2.60	2.67	2.74
ホイール2	0.74	1.20	1.45	1.62	1.75	1.86	1.96	2.04	2.12	2.19	2.26	2.32	2.38
ホイール3	0.46	1.04	1.34	1.48	1.59	1.69	1.76	1.83	1.91	1.99	2.06	2.12	2.17

圧密変形量	動的安定度
1.94	3150
1.62	3316
1.45	3500