

(使用鉄筋表) 日本ハイコン株式会社

[illegible]

出荷年月日

2024年7月10日

## 製品検査成績表

日本ハイコン株式会社

御中

|      |                 |
|------|-----------------|
| 製品名  | 普通鉄線            |
| 規格   | JIS G3532 SWM-B |
| サイズ  | 3.20mm          |
| 出荷数量 | 2,000kg         |

〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島12-1

アシバネ鋼業株式会社

左記注文品は、検査の結果、指定の規格に適合していることを証明いたします。

| 項<br>目<br>規格<br>試料No. | 線径 又は<br>公称線径<br>(mm) |  | 断面積 又は<br>公称断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 引張試験    |                   |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------|--|--|--|
|                       |                       |  |                                       | 引 張 強 さ |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       | 荷重(KN)  | N/mm <sup>2</sup> |  |  |  |
|                       | 3.20±0.04             |  |                                       |         | 540～1130          |  |  |  |
| 1                     | 3.17<br>3.18 ✓        |  | 7.91                                  | 5.545   | 700 ✓             |  |  |  |
| 2                     | 3.17<br>3.18 ✓        |  | 7.91                                  | 6.049   | 764 ✓             |  |  |  |
| 3                     | 3.17<br>3.18 ✓        |  | 7.91                                  | 5.812   | 734 ✓             |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |

## 化学成分

|    |      |               |
|----|------|---------------|
| C  | 4.35 | (C,Si,Mn)X100 |
| Si | 19.2 |               |
| Mn | 46.1 |               |
| P  | 19.1 | (P,S)X1000    |
| S  | 8.5  |               |

## 検査(試験)表の確認

日付 6年7月26日

検査者 太田

結果 合・否

日本ハイコン株式会社

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 品管者 | 検査部長 | 担当 |
| 別所  |      | 太田 |

日本ハイコン株式会社



|       |            |
|-------|------------|
| 出荷年月日 | 2024年7月10日 |
|-------|------------|

## 製品検査成績表

日本ハイコン株式会社 御中


|      |                 |
|------|-----------------|
| 製品名  | 普通鉄線            |
| 規格   | JIS G3532 SWM-B |
| サイズ  | 4.00mm          |
| 出荷数量 | 4,000kg         |



〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島12-1

アシバネ鋼業株式会社

左記注文品は、検査の結果、指定の規格に適合していることを証明いたします。



| 項<br>目<br>規格<br>試料No. | 線径 又は<br>公称線径<br>(mm) |  | 断面積 又は<br>公称断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 引張試験    |                   |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------|--|--|--|
|                       |                       |  |                                       | 引 張 強 さ |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       | 荷重(KN)  | N/mm <sup>2</sup> |  |  |  |
|                       | 4.00±0.05             |  |                                       |         | 440～1030          |  |  |  |
| 1                     | 3.97 ✓<br>3.98        |  | 12.40                                 | 8.952   | 721 ✓             |  |  |  |
| 2                     | 3.97 ✓<br>3.98        |  | 12.40                                 | 8.683   | 700 ✓             |  |  |  |
| 3                     | 3.97 ✓<br>3.98        |  | 12.40                                 | 8.807   | 710 ✓             |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |

| 化学成分 |      |               |
|------|------|---------------|
| C    | 6.47 | (C,Si,Mn)X100 |
| Si   | 24.1 |               |
| Mn   | 40.3 |               |
| P    | 16.3 | (P,S)X1000    |
| S    | 10.6 |               |

|            |         |
|------------|---------|
| 検査(試験)表の確認 |         |
| 日付         | 6年7月26日 |
| 検査者        | 太田      |
| 結果         | 合・否     |
| 日本ハイコン株式会社 |         |

|    |            |    |    |
|----|------------|----|----|
| 承認 | 品質管理課長 迫 三 | 別所 | 太田 |
|----|------------|----|----|

日本ハイコン株式会社

# 製品試験成績表

## INSPECTION REPORT

証明書番号 1700008647  
 発行年月日 2017年09月20日  
 製造No. 1707076

〒683-0854 米子市彦名町4500

日本ハイコン(株)

日本工業規格認証取得事業者

認定番号 JQ0506016

JIS G 3532 鉄線

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C



二藤レール株式会社

〒579-8037 東大阪市新町12番27号

電話(072)987-2755(販売)

品質管理部 検査課

取扱 三井物産鋼材販売(株) 関西支社  
 経由

|     |          |    |      |    |       |     |             |             |
|-----|----------|----|------|----|-------|-----|-------------|-------------|
| 品名  | 普通鉄線(湿式) |    |      | 数量 | 質量    | 製造日 | 2017年09月13日 |             |
| サイズ | 4.50     | mm | 種類記号 | 2  | 1,025 | kg  | 試験日         | 2017年09月14日 |
|     |          |    |      |    |       |     | 出荷日         |             |

| 試験項目<br>規格値<br>試料No. | 引張試験 TENSILE TEST |       |       |                   |         |        | ねじり試験 | 曲げ試験    | 外観   | 備考 |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|---------|--------|-------|---------|------|----|
|                      | 実測寸法              | 試験片寸法 | 引張荷重  | 引張強さ(T.S)         | 伸び(EL.) | 絞り(RA) | 捻回値   | 曲げ(B.T) |      |    |
|                      | mm                | mm    | N     | N/mm <sup>2</sup> | %       | %      | 回     |         |      |    |
|                      | -0.05~+0.05       |       |       | 440~1030          |         |        |       |         |      |    |
| 1                    | 4.48              | 200   | 10834 | 687               |         |        |       |         | GOOD |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |
|                      |                   |       |       |                   |         |        |       |         |      |    |

検査 検査者 担当

別所 三浦

検査(試験)表の確認

日付 29年 2月 20日

検査者 三浦

結果 合・否

日本ハイコン株式会社

| 使用線材内容(鋼種・鋼番・化学成分) USED RAW MATERIAL |                    |       |    |    |        |    | 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%) |    |    |       |    |    |        |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----|----|--------|----|-------------------------------|----|----|-------|----|----|--------|
| 材料規格(鋼種)<br>SPECIFICATION            | 溶鋼番号<br>CHARGE No. | C     | Si | Mn | P      | S  | Cu                            | Ni | Cr | Ni+CR | Mo | Al | B      |
|                                      |                    | × 100 |    |    | × 1000 |    | × 100                         |    |    |       |    |    | × 1000 |
| SS400                                | 752037             | 10.0  | 19 | 55 | 18     | 15 |                               |    |    |       |    |    |        |

|       |            |
|-------|------------|
| 出荷年月日 | 2024年7月10日 |
|-------|------------|

## 製品検査成績表

日本ハイコン株式会社 御中

|      |                 |
|------|-----------------|
| 製品名  | 普通鉄線            |
| 規格   | JIS G3532 SWM-B |
| サイズ  | 5.00mm          |
| 出荷数量 | 4,070kg         |

〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島12-1

アシバネ鋼業株式会社

左記注文品は、検査の結果、指定の規格に適合していることを証明いたします。

| 項<br>目<br>規格<br>試料No. | 線径 又は<br>公称線径<br>(mm) |  | 断面積 又は<br>公称断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 引張試験    |                   |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------|--|--|--|
|                       |                       |  |                                       | 引 張 強 さ |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       | 荷重(KN)  | N/mm <sup>2</sup> |  |  |  |
|                       | 5.00±0.05             |  |                                       |         | 390～930           |  |  |  |
| 1                     | 4.97<br>4.98 ✓        |  | 19.43                                 | 11.423  | 588 ✓             |  |  |  |
| 2                     | 4.97<br>4.98 ✓        |  | 19.43                                 | 11.197  | 576 ✓             |  |  |  |
| 3                     | 4.97<br>4.98 ✓        |  | 19.43                                 | 10.883  | 560 ✓             |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |
|                       |                       |  |                                       |         |                   |  |  |  |

| 化学成分 |      |               |
|------|------|---------------|
| C    | 5.18 | (C,Si,Mn)X100 |
| Si   | 18.3 |               |
| Mn   | 43.2 |               |
| P    | 9.3  | (P,S)X1000    |
| S    | 5.3  |               |

|            |         |
|------------|---------|
| 検査(試験)表の確認 |         |
| 日付         | 6年7月26日 |
| 検査者        | 太田      |
| 結果         | 合格・否    |
| 日本ハイコン株式会社 |         |

| 承認 | 品管者 | 検査課長 | 担当 |
|----|-----|------|----|
|    | 別所  |      | 太田 |

日本ハイコン株式会社



製品試験成績表  
INSPECTION REPORT

証明書番号 2300010476  
発行年月日 2023年10月11日  
製造No. 2308029

〒669-5232 兵庫県朝来市和田山町寺内461-1

竹森鐵工(株) 御中

日本産業規格認証取得事業者  
認証番号 JQ0506016  
JIS G 3532 鉄線

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C

二藤レール株式会社

〒579-8037 東大阪市新町12番27号  
電話(072)987-2755(販売)

品質管理部 検査課

取扱 日鉄物産ワイヤ&ウエルディング(株) 大阪支店  
經由

|                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |                   |                   |         |        |     |         |             |      |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|--------|-----|---------|-------------|------|-------------|----|
| 品名                                                                                                                                                                                                                                 |             | コンクリート用鉄線 |                   | 数量                |         | 質量     |     | 製造日     | 2023年10月06日 |      |             |    |
| サイズ                                                                                                                                                                                                                                |             | 6.00      | mm                | 種類記号              | SWM-P   |        | 8   | 4,024   | kg          | 試験日  | 2023年10月06日 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |                   |                   |         |        |     |         |             | 出荷日  |             |    |
| 試験項目<br>規格<br>試験No.                                                                                                                                                                                                                | 実測寸法        |           | 引張試験 TENSILE TEST |                   |         |        |     |         | ねじり試験       | 曲げ試験 | 外観          | 備考 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 試験片寸法       |           | 引張荷重              | 引張強さ(T.S)         | 伸び(EL.) | 絞り(RA) | 捻回値 | 曲げ(B.T) |             |      |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | mm          |           | N                 | N/mm <sup>2</sup> | %       | %      | 回   |         |             |      |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | -0.10~+0.10 |           |                   | 540以上             |         | 30以上   |     |         |             |      |             |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 5.97        | 200       | 17894             | 639               | 4.7     | 64.2   |     | GOOD    | GOOD        |      |             |    |
| <div><div><div>確認<br/>判定 担当</div><div>合 本</div><div>竹森鐵工(株)</div></div><div><div>検査(試験)表の確<br/>日付 5年12月22日<br/>検査者<br/>結果 合・否<br/>日本ハイコン株式会社</div><div>この成績表は原本と相違ない事を証明致します。<br/>兵庫県朝来市和田山町土田285番地<br/>竹森鐵工株式会社</div></div></div> |             |           |                   |                   |         |        |     |         |             |      |             |    |

| 使用線材内容(鋼種・鋼番・化学成分) USED RAW MATERIAL |                   |       |    |    |        |    | 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%) |    |    |       |    |        |     |     |
|--------------------------------------|-------------------|-------|----|----|--------|----|-------------------------------|----|----|-------|----|--------|-----|-----|
| 材料規格(鋼種)<br>SPECIFICATION            | 溶鋼番号<br>CHARGENO. | C     | Si | Mn | P      | S  | Cu                            | Ni | Cr | Ni+Cr | Mo | Al     | B   | B/N |
|                                      |                   | × 100 |    |    | × 1000 |    | × 100                         |    |    |       |    | × 1000 | PPM | × 1 |
| GCW10                                | 792161            | 9.0   | 14 | 47 | 22     | 27 |                               |    |    |       |    |        |     |     |





## 檢 查 成 績 表

出荷日  
Date of Issue 2024. 3. 21

株式会社サクセスヒカリ 殿

株式会社ワイヤーテクノ  
大阪工場・第一製造部 538-0041 大阪市鶴見区今津北3丁目3番8号  
TEL 06-6961-1751 (代) FAX 06-6961-1758  
Wire Techno Ltd.  
3-3-8 IMAZUKITA TSURUMI-KU OSAKA 538-0041 JAPAN  
日本産業規格表示認証工場 認証番号 QA0506005  
品質管理課  
Manager of Quality Control. *S Chashi*

この成績表は原本の写しです。

### 溶接金網製品檢查成績表

株 式 会 社 サ ク セ ス ヒ カ リ 長 船 工 場



# 檢 查 成 績 表

701-4264

岡山県瀬戸内市長船町土師2602-1

株式会社サクスヒカリ

殿

Sheet No. 164024-3-1

出荷日  
Date of Issue                      2024. 3. 21

株式会社ワイヤーテクノ

大阪工場・第一製造部 538-0041 大阪市鶴見区今津北3丁目3番8号  
TEL 06-6961-1751 (代) FAX 06-6961-1758

Wire Techno Ltd.

3-3-8 IMAZUKITA TSURUMI-KU OSAKA 538-0041 JAPAN

日本産業規格表示認証工場 認証番号 QA0506005

品質管理課

Manager of Quality Control.

S. Ohashi

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 適用規格<br>Specification | JIS G 3532 鉄線<br>Low carbon steel wires |
| 種類・記号<br>Type         | コンクリート用鉄線<br>SWM-P                      |
| 線径<br>Diameter        | 4.00mm                                  |
| 員数<br>Quantity        | 4                                       |
| 納入質量<br>Weight        | 3,993.00kg                              |

[illegible]

この成績表は原本の写しです。

[illegible]

### 溶接金網製品檢查成績表

納入先 日本ハイコン株式会社 殿

適用規格 重圧管補助筋 300

製造年月日 2024年5月29日

出荷年月日 2024年5月31日

|      |      |       |        |       |
|------|------|-------|--------|-------|
|      | (縦線) | 4.0 φ | 1820*4 |       |
| 規格寸法 | (横線) | 4.0 φ | 240*10 | 330*2 |

出荷数量 60 枚

材料規格 JIS G 3532 SWM-P

## 製品検査

| 外観 |   | 網 目 数 |   | 縦 線<br>(長さ) mm | 横 線<br>(幅) mm  | 網 目 寸 法 |      | 突 出 長 さ |      |
|----|---|-------|---|----------------|----------------|---------|------|---------|------|
|    |   | 縦     | 横 |                |                | 縦 mm    | 横 mm | 縦 mm    | 横 mm |
| 良  | 1 | 1 1   | 3 | 1 8 2 0        | 2 4 0<br>3 3 0 | 1 6 3.5 | 7 2  | 1 0     | 1 2  |
| 良  | 2 | 1 1   | 3 | 1 8 2 0        | 2 4 0<br>3 3 0 | 1 6 3.5 | 7 2  | 1 0     | 1 2  |
| 良  | 3 | 1 1   | 3 | 1 8 2 0        | 2 4 0<br>3 3 0 | 1 6 3.5 | 7 2  | 1 0     | 1 2  |
| 良  | 4 | 1 1   | 3 | 1 8 2 0        | 2 4 0<br>3 3 0 | 1 6 3.5 | 7 2  | 1 0     | 1 2  |

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 備考 | この溶接金網は、ワイヤーテクノ の 2024年3月21日 コンクリート用鉄線(SWM-P) 4.0 φ を使用して加工しました。 |
|----|------------------------------------------------------------------|

上記のとおり検査成績であることを証明します。

株 式 会 社 サ ク セ ス ヒ カ リ 長 船 工 場

|    |                                                                                       |      |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 承認 | 品管者                                                                                   | 検査課長 | 担当                                                                                    |
|    |  |      |  |

日本ハイコン株式会社



株 式 会 社 サ ク セ ス ヒ カ リ 長 船 工 場





INSPECTION CERTIFICATE  
鋼材検査証明書

Contract No. 注文 No.: 506623B60S4  
Order's No. 発注者番号: 506623B60S4  
Supplier 注文者: 合鉄産業株式会社  
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)  
Specification 規格: JIS G 3112 SD295  
Customer 需要家: ㈱サクセスヒカリ長船工場/坂野興業㈱  
Shipper 船荷役: 坂野興業㈱  
Destination 港: 坂野興業㈱  
工事名称: 坂野興業㈱

JIS No. JIS認証番号: QA0507003

Ship No.船番:

Certificate No. 証明書番号: 1020240302059  
Date 発行日: 2024/03/21  
処理コード: 0319 64102

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS  
合同製鐵株式会社大阪製造所  
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN  
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

| S i z e<br>寸 法 |                   | Length<br>長 さ                                                            | Quantity<br>員 数 | Mass<br>質 量<br>kg              | Charge No.<br>鋼 番 | Chemical Composition<br>化 学 成 分 (%) |                       |                                             |                       |                       | Impact Test<br>衝撃試験 |  |  |  |  |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                |                   |                                                                          |                 |                                |                   | C<br>X100<br>Max. 27                | Si<br>X100<br>Max. 55 | Mn<br>X100<br>Max. 150                      | P<br>X1000<br>Max. 50 | S<br>X1000<br>Max. 50 |                     |  |  |  |  |
| D 6            |                   |                                                                          | 10              | 10,163                         | 723132            | 15                                  | 15                    | 65                                          | 22                    | 22                    |                     |  |  |  |  |
| D 6            |                   |                                                                          | 2               | 2,042                          | 822122            | 16                                  | 20                    | 69                                          | 21                    | 21                    |                     |  |  |  |  |
| D 6            |                   |                                                                          | 2               | 2,034                          | 822127            | 16                                  | 19                    | 66                                          | 27                    | 19                    |                     |  |  |  |  |
| 合計             |                   |                                                                          | 14              | 14,239                         |                   |                                     |                       |                                             |                       |                       |                     |  |  |  |  |
| S i z e<br>寸 法 | Charge No.<br>鋼 番 | Tensile Test<br>引張試験 (GL=8D)<br>Y.P.降伏力<br>又は0.2%耐力<br>N/mm2<br>Min. 295 |                 | T.S.引張強さ<br>N/mm2<br>440 - 600 |                   | R.A.絞り<br>%<br>Min. 16              |                       | Bend Test<br>曲げ試験<br>Angle<br>°<br>1.5D 180 | Hardness<br>硬 度       | Impact Test<br>衝撃試験   |                     |  |  |  |  |
|                |                   |                                                                          |                 |                                |                   |                                     |                       |                                             |                       |                       |                     |  |  |  |  |
| D 6            | 723132            | 308                                                                      | 499             | 31                             | 31                | 33                                  |                       | GOOD                                        |                       |                       |                     |  |  |  |  |
| D 6            | 822122            | 342                                                                      | 512             | 31                             | 31                | 33                                  |                       | GOOD                                        |                       |                       |                     |  |  |  |  |
| D 6            | 822127            | 319                                                                      | 503             | 33                             | 33                |                                     |                       | GOOD                                        |                       |                       |                     |  |  |  |  |

この成績表は原本の写しです。  
株式会社サクセスヒカリ長船工場

Head of Quality Control Dept.  
品質管理室長  
Daisuke Morishita  
道下 大輔

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTRACT.  
上記注文品は鋼指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

Signature for

溶接金網製品検査成績表

納入先 日本ハイコン株式会社 殿

適用規格 重圧管補助筋 2種 150

規格寸法 (縦線) D6 1820\*4  
(横線) D6 150\* 8 210\*2

出荷数量 10 枚

材料規格 JIS G 3112 SD295

製造年月日 2024/4/26

出荷年月日 2024/5/8

|    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
| 課長 | 村上 | 検査員 | 小西 |
|----|----|-----|----|

製品検査

| 外観 |   | 網目数 |   | 縦線<br>(長さ) mm | 横線<br>(幅) mm | 網目寸法 |      | 突出長さ |      |
|----|---|-----|---|---------------|--------------|------|------|------|------|
|    |   | 縦   | 横 |               |              | 縦 mm | 横 mm | 縦 mm | 横 mm |
| 良  | 1 | 9   | 3 | 1820          | 210          | 200  | 43.5 | 10   | 10   |
| 良  | 2 | 9   | 3 | 1820          | 210          | 200  | 43.5 | 10   | 10   |
| 良  | 3 | 9   | 3 | 1820          | 210          | 200  | 43.5 | 10   | 10   |
| 良  | 4 | 9   | 3 | 1820          | 210          | 200  | 43.5 | 10   | 10   |

備考 この溶接金網は、合同製鐵 の 2024年3月21日 異形棒鋼 (SD295) D6 を  
使用して加工しました。

上記のとおり検査成績であることを証明します。

株式会社サクセスヒカリ長船工場

|    |           |      |         |
|----|-----------|------|---------|
| 承認 | 品管者<br>別所 | 検査課長 | 担当<br>香 |
|----|-----------|------|---------|

日本ハイコン株式会社



溶接金網製品検査成績表

納入先 日本ハイコン株式会社 殿

適用規格 重圧管補助筋 2種 200

規格寸法 (縦線) D6 1820\*4  
(横線) D6 170\* 8 240\*2

出荷数量 14 枚

材料規格 JIS G 3112 SD295A

製造年月日 令和1年7月4日

出荷年月日 令和1年7月5日

|    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
| 課長 | 小西 | 検査員 | 村上 |
|----|----|-----|----|

製品検査

| 外観 |   | 網目数 |   | 縦線<br>(長さ) mm | 横線<br>(幅) mm | 網目寸法 |      | 突出長さ |      |
|----|---|-----|---|---------------|--------------|------|------|------|------|
|    |   | 縦   | 横 |               |              | 縦 mm | 横 mm | 縦 mm | 横 mm |
| 良  | 1 | 9   | 3 | 1820          | 240          | 200  | 50   | 10   | 10   |
| 良  | 2 | 9   | 3 | 1820          | 240          | 200  | 50   | 10   | 10   |
| 良  | 3 | 9   | 3 | 1820          | 240          | 200  | 50   | 10   | 10   |
| 良  | 4 | 9   | 3 | 1820          | 240          | 200  | 50   | 10   | 10   |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 備考 | この溶接金網は、新日鐵住金の平成31年3月29日異形鉄筋 (SD295A) D6 を使用して加工しました。 |
|----|-------------------------------------------------------|

上記のとおり検査成績であることを証明します。

株式会社サクセスヒカリ長船工場

|    |     |      |    |
|----|-----|------|----|
| 承認 | 品管者 | 検査課長 | 担当 |
|    | 別所  |      | 木田 |

日本ハイコン株式会社

|            |        |
|------------|--------|
| 検査(試験)表の備考 |        |
| 日付         | 1年7月5日 |
| 検査者        | 木田     |
| 結果         | 合・否    |
| 日本ハイコン株式会社 |        |

注文者店部課コード 5222 -028153  
注文者照会番号 NSSB  
注文者文番号 9-210-E2-1-2-B636-01  
契約品名 BAR IN COIL  
商規 JIS G3112 SD295A LSS  
需要家管理番号 SAKANO KOGYO

鋼材検査証明書

新日鐵住金株式会社 Steel line

本社 社: 千100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番4号  
釜石製鐵所: 千026-8567 岩手県釜石市鈴子町23番15号

証明書番号 1903C0700  
発行年月日 2019年03月29日

頁 1E

| 寸法    | 員数 | 質量    | 鋼材番号   | 管理番号 | 引張試験 (G. L = DX8 )<br>(降伏点耐力) 引張強さ<br>(N/MM <sup>2</sup> ) | 伸び<br>(%)  | 絞り<br>(%) | BT   | 化学成分 |    |    |    |    |
|-------|----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|----|----|----|----|
|       |    |       |        |      |                                                            |            |           |      | C    | Si | Mn | P  | S  |
| D6    | 12 | 12260 | M41650 |      | 324                                                        | 523        | 32        | GOOD | 22   | 22 | 71 | 26 | 16 |
|       | 84 | 84146 | M41651 |      | 330<br>334                                                 | 522<br>516 | 25<br>26  | GOOD | 22   | 22 | 72 | 26 | 13 |
| TOTAL |    | 96406 |        |      |                                                            |            |           |      |      |    |    |    |    |

この成績表は原本の写しです。  
株式会社サクセスヒカリ 長船工場

原本と相違ないことを証します

備考:

注釈:

G.L: 標点距離、BT: 曲げ試験、AGS: オーステナイト結晶粒度、DEC: 脱炭層深さ試験、P: 製品分析  
NMI: 清浄度

東京都目黒区柿ノ木坂1-2-7  
坂野興業株式会社  
TEL (3718) 7311 (代) 5

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

釜石製鐵所 品質保証室長 松原 大



|      |                   |    |        |       |
|------|-------------------|----|--------|-------|
| 納入先  | 日本ハイコン株式会社        |    |        | 殿     |
| 適用規格 | 重圧管補助筋            | 2種 | 300    |       |
|      | (縦線)              | D6 | 1790*4 |       |
| 規格寸法 | (横線)              | D6 | 255*9  | 355*3 |
| 出荷数量 |                   | 10 | 枚      |       |
| 材料規格 | JIS G 3112 SD295A |    |        |       |

|       |           |
|-------|-----------|
| 製造年月日 | 2024年7月3日 |
| 出荷年月日 | 2024年7月4日 |

|        |                                                                                     |     |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 課<br>長 |  | 検査員 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 製品検査

| 外観 |   | 網 目 数 |   | 縦 線<br>(長さ) mm | 横 線<br>(幅) mm  | 網 目 寸 法 |            | 突 出 長 さ |      |
|----|---|-------|---|----------------|----------------|---------|------------|---------|------|
|    |   | 縦     | 横 |                |                | 縦 mm    | 横 mm       | 縦 mm    | 横 mm |
| 良  | 1 | 1 1   | 3 | 1 7 9 0        | 2 5 5<br>3 5 5 | 1 6 0   | 6 5<br>9 5 | 1 5     | 1 5  |
| 良  | 2 | 1 1   | 3 | 1 7 9 0        | 2 5 5<br>3 5 5 | 1 6 0   | 6 5<br>9 5 | 1 5     | 1 5  |
| 良  | 3 | 1 1   | 3 | 1 7 9 0        | 2 5 5<br>3 5 5 | 1 6 0   | 6 5<br>9 5 | 1 5     | 1 5  |
| 良  | 4 | 1 1   | 3 | 1 7 9 0        | 2 5 5<br>3 5 5 | 1 6 0   | 6 5<br>9 5 | 1 5     | 1 5  |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 備考 | この溶接金網は、 合同製鐵 の 2024年5月20日 異形棒鋼 (SD295) D 6 を 使用して加工しました。 |
|----|-----------------------------------------------------------|

上記のとおり検査成績であることを証明します。

株 式 会 社 サ ク セ ス ヒ カ リ 長 船 工 場

|    |     |      |    |
|----|-----|------|----|
| 承認 | 品管審 | 檢查課長 | 担当 |
|    | 別所  |      | 太田 |

日本ハイコン株式会社

INSPECTION CERTIFICATE  
鋼材検査証明書

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| Contract No.  | 注文 No.: | 506623C6034         |
| Order's No.   | 注文組合番号: |                     |
| Supplier      | 注文者:    | 合種産業株式会社            |
| Commodity     | 注品名:    | 異形棒鋼 (バーノンコイル)      |
| Specification | 規格:     | JIS G 3112          |
| Customer      | 需要家:    | SD295               |
| Shipper       |         |                     |
| Destination   | 場 港:    | 堺サクセスヒカリ長船工場／坂野興業株式 |
|               | 工事名称:   |                     |

Ship No. 船番

Certificate No. 証明書番号 : 1020240501802  
Date 発行日 : 2024/05/20  
処理コード : 0517 66704

 **GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS**  
**合同製鐵株式会社大阪製造所**  
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN  
大阪市西淀川区西島 1 丁目 1 番 2 号

| S i z e<br>寸 法                                      | Length<br>長 さ     | Quantity<br>員 数                                       | Mass<br>質 量<br>kg                                                         | Charge No.<br>鋼 番 | Chemical Composition            |                    |                        |                    |                    | 化学成分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                     |                   |                                                       |                                                                           |                   | C<br>X100<br>Max.               | Si<br>X100<br>Max. | Mn<br>X100<br>Max.     | P<br>X1000<br>Max. | S<br>X1000<br>Max. |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 6                                                 |                   | 11                                                    | 11,194                                                                    | 842160            | 15                              | 18                 | 65                     | 24                 | 24                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 6                                                 |                   | 3                                                     | 3,043                                                                     | 842161            | 16                              | 18                 | 65                     | 25                 | 26                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計                                                  |                   | 14                                                    | 14,237                                                                    |                   |                                 |                    |                        |                    |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S i z e<br>寸 法                                      | Charge No.<br>鋼 番 | Tensile Test<br>Y.P. 降伏点<br>又は0.2%耐力<br>N/mm2<br>Min. | 引 張 試 験 (GL=BD)<br>T.S. 引張強さ<br>N/mm2<br>440 - 600<br>El. 伸び<br>%<br>Min. | R. A. 絞り<br>%     | Bend Test<br>曲げ試験<br>Angle<br>° | Hardness<br>硬 度    | Impact Test<br>衝 撃 試 験 |                    |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                   |                                                       |                                                                           |                   |                                 |                    |                        |                    |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 6                                                 | 842160            | 354                                                   | 509                                                                       | 32                |                                 |                    |                        |                    |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 6                                                 | 842161            | 334                                                   | 510                                                                       | 26                |                                 |                    |                        |                    |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>この成績表は原本の手です。</div> <div>株式会社カワセニカリ 長船工場</div> |                   |                                                       |                                                                           |                   |                                 |                    |                        |                    |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

この成績表は原本の手しです。

Head of Quality Control Department

Daisuke Michishita  
道下 大輔

C007300F R002A0

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTACT.

# 溶接金網製品検査成績表

納入先 日本ハイコン株式会社 殿

適用規格 重圧管補助筋 2種 400

製造年月日 平成30年12月4日

(縦線) D6 1720\*4  
規格寸法 (横線) D6 325\*12 430\*3

出荷年月日 平成30年12月5日

出荷数量 6 枚

|    |                                                                                     |     |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 課長 |  | 検査員 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

材料規格 JIS G 3112 SD295A

## 製品検査

| 外観 |   | 網目数 |   | 縦線<br>(長さ) mm | 横線<br>(幅) mm | 網目寸法  |      | 突出長さ |      |
|----|---|-----|---|---------------|--------------|-------|------|------|------|
|    |   | 縦   | 横 |               |              | 縦 mm  | 横 mm | 縦 mm | 横 mm |
| 良  | 1 | 14  | 3 | 1720          | 325<br>430   | 120.5 | 101  | 15   | 11   |
| 良  | 2 | 14  | 3 | 1720          | 325<br>430   | 120.5 | 101  | 15   | 11   |
| 良  | 3 | 14  | 3 | 1720          | 325<br>430   | 120.5 | 101  | 15   | 11   |
| 良  | 4 | 14  | 3 | 1720          | 325<br>430   | 120.5 | 101  | 15   | 11   |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 備考 | この溶接金網は、新日鐵住金の平成30年7月29日異形鉄筋 (SD295A) D6 を使用して加工しました。 |
|----|-------------------------------------------------------|

上記のとおり検査成績であることを証明します。

株式会社 サクセスヒカリ 長船工場





鋼材検査証明書



注文者店部課 21Y -8AGNS63  
注文者照合番号 METAL ONE  
契約番号 8-210-E2-1-6-B680-01  
商規品名 BAR IN COIL  
規格 JIS G3112 SD295A LSS  
需要家 SAKANO KOGYO

本社 社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
釜石製鐵所：〒026-8567 岩手県釜石市錦子町23番15号  
証明番号 1807C0567  
発行年月日 2018年07月29日

| 寸法<br>mm                                                                                                     | 員数 | 質量<br>KG | 製鋼番号   | 管理番号 | 引張試験 (G. L = DX8 )<br>降伏点耐力 (N/MM <sup>2</sup> ) | 伸び (%) | 絞り (%) | BT   | 化学成分 (%) |    |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------|--------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|----|----|----|---|
|                                                                                                              |    |          |        |      |                                                  |        |        |      | C        | Si | Mn | P  | S |
| D6                                                                                                           | 48 | 48276    | M62507 |      | 350                                              | 524    | 30     | GOOD | 22       | 21 | 72 | 21 | 9 |
| <div>検査 (試験) 表の確認<br/>日付 30年12月6日<br/>検査者<br/>結果<br/>日本ハイコン株式会社</div> <div>この成績表は原本の写しです。<br/>株式会社長船工場</div> |    |          |        |      |                                                  |        |        |      |          |    |    |    |   |
| <div>承認<br/>品管者 検査課長 担当<br/>日本ハイコン株式会社</div>                                                                 |    |          |        |      |                                                  |        |        |      |          |    |    |    |   |

備考：

原本と相違ないことを証します

東京都目黒区柿ノ木坂1-2-1

坂野興業株式会社

TEL (3718) 7311 (代)

注釈：  
G.L：標点距離、BT：曲げ試験、AGS：オーステナイト結晶粒度、DEC：脱炭層深さ試験、P：製品分析  
NMJ：清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

釜石製鐵所 品質保証室長  
松原 大



溶接金網製品検査成績表

納入先日本ハイコン株式会社殿

適用規格重圧管補助筋2種600

規格寸法(縦線)D61720\*4(横線)D6485\*18610\*4

出荷数量20枚

材料規格JIS G 3112 SD295

製造年月日 令和3年5月27日

出荷年月日 令和3年6月1日

|    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
| 課長 | 村上 | 検査員 | 小西 |
|----|----|-----|----|

| 外観 |   | 網目数 |   | 縦線<br>(長さ) mm | 横線<br>(幅) mm | 網目寸法  |      | 突出長さ |      |
|----|---|-----|---|---------------|--------------|-------|------|------|------|
|    |   | 縦   | 横 |               |              | 縦 mm  | 横 mm | 縦 mm | 横 mm |
| 良  | 1 | 21  | 3 | 1720          | 485<br>610   | 154.5 | 80.5 | 15   | 10.5 |
| 良  | 2 | 21  | 3 | 1720          | 485<br>610   | 154.5 | 80.5 | 15   | 10.5 |
| 良  | 3 | 21  | 3 | 1720          | 485<br>610   | 154.5 | 80.5 | 15   | 10.5 |
| 良  | 4 | 21  | 3 | 1720          | 485<br>610   | 154.5 | 80.5 | 15   | 10.5 |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 備考 | この溶接金網は、日本製鉄の2021年3月27日異形棒鋼(SD295A)D6を使用して加工しました。 |
|----|---------------------------------------------------|

上記のとおり検査成績であることを証明します。

株式会社サクセスヒカリ長船工場

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 品管者 | 検査課長 | 担当 |
| 承認  |      |    |

日本ハイコン株式会社

|            |        |
|------------|--------|
| 検査(試験)表の確認 |        |
| 日付         | 3年6月1日 |
| 検査者        |        |
| 結果         | 合格     |
| 日本ハイコン株式会社 |        |

鋼材検査証明書

注文者店部課 21Y -0BGN523  
注文者照合番号 METAL ONE  
契約番号 1-210-E2-1-2-B680-01  
商規品名 BAR IN COIL  
規格 JIS G3112 SD295A LSS  
需要家 SAKANO KOGYO  
需要家管理番号

日本製鉄株式会社  
NIPPON STEEL CORPORATION  
社: 〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
東日本製鉄所釜石地区: 〒026-8567 岩手県釜石市錦子町23番15号

証明書番号 2103C0452  
発行年月日 2021年03月27日

頁 1B

| 寸法<br>mm | 員数 | 質量<br>KG | 製鋼番号   | 管理番号 | 引張試験 (G.L=D×8<br>(降伏点耐力 引張強さ)<br>N/MM <sup>2</sup> ) |     | BT<br>(伸び %) | 化学成分 |    |    |    |    | % |
|----------|----|----------|--------|------|------------------------------------------------------|-----|--------------|------|----|----|----|----|---|
|          |    |          |        |      | 313                                                  | 516 |              | C    | Si | Mn | P  | S  |   |
| D6       | 34 | 34100    | M66049 |      | 310                                                  | 512 | 28           | 21   | 21 | 75 | 20 | 13 |   |
|          | 16 | 16116    | M66050 |      |                                                      |     |              | 22   | 21 | 75 | 20 | 12 |   |
| TOTAL    |    | 50216    |        |      |                                                      |     |              |      |    |    |    |    |   |

この成績表は原本の写しです。  
坂野興業株式会社 長船工場

原本と相違ないことを証します  
東京都目黒区柿ノ木坂1-2-7  
坂野興業株式会社  
TEL 03 (3718) 7311

注釈: G.L: 標点距離、BT: 曲げ試験、AGS: オーステナイト結晶粒度、DEC: 脱炭層深さ試験、P: 製品分析  
NMI: 清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

東日本製鉄所 品質保証室長  
深水 秀範



<注意とお願い>本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽についてご質問がある場合は、次の当社窓口までお問い合わせ下さい (E-mail, bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com)。