

## 配合表

郡家コンクリート工業株式会社 私都工場  
鳥取県八頭郡八頭町山ノ上363-17  
TEL.(0858)73-0500 FAX(0858)73-0535

工事名称										
所在地										
配合名称		30N								
配合の設計条件										
設計基準強度	配合強度	粗骨材最大寸法	単位質量	スランプ	空気量					
30 N/mm <sup>2</sup>	36.0 N/mm <sup>2</sup>	20 mm	2413 kg/m <sup>3</sup>	8 cm	2.0 %					
示方配 (kg/m <sup>3</sup> )										
水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a(%)	セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤			混和材	
						①	②	③	① ②	
44.7	43.9	369	165	825	1051	3.32				
使用材料表										
セメント	生産者	住友大阪セメント株式会社			品 種	普通ポルトランドセメント			密 度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.15
水	名 称	地下水								
細骨材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				粗粒率	3.40	表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.65	
	又 は	鳥取市湖山地区					1.70		2.60	
	品 名	京都府宮津市					1.67		3.08	
粗骨材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				実積率	60	表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.68	
	又 は									
混和剤	生産者	マスターグレームACE390			種 類	高性能減水剤(標準形 I 種)				
	生産者					種 類				
細骨材中の塩分量		0.000% 砂								

&lt;備考&gt;