


配合表

郡家コンクリート工業株式会社 私都工場
鳥取県八頭郡八頭町山崎上363-17
TEL(0858)73-0500 FAX(0858)73-0535



工事名称											
所在地											
配合名称		30N									
配合の設計条件											
設計基準強度	配合強度	粗骨材最大寸法	単位質量	スランプ	空気量						
30 N/mm ²	36.0 N/mm ²	20 mm	2413 kg/m ³	8 cm	2.0 %						
示方配合 (kg/m ³)											
水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a(%)	セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤			混和材		
						①	②	③	①	②	
44.7	43.9	369	165	825	1051	3.32					
使用材料表											
セメント	生産者	住友大阪セメント株式会社			品 種	普通ポルトランドセメント		密 度 (g/cm ³)	3.15		
水	名 称	地下水									
細骨材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				粗粒率	3.40	表乾密度 (g/cm ³)	2.65		
	又 は 品 名	鳥取市湖山地区					1.70		2.60		
		京都府宮津市					1.67		3.08		
粗骨材	産 地	岡山県津山市加茂町知和				実積率	60	表乾密度 (g/cm ³)	2.68		
	又 は 品 名										
混和剤	生産者	シカビスクリート ACE390			種 類	高性能減水剤(I種)					
混和材	生産者				種 類						
細骨材中の塩分量		0.000% 砂									
<備考>											