

配合表

郡家コンクリート工業株式会社 私都工場
鳥取県八頭郡八頭町山ノ上363-17
TEL(0858)73-0500 FAX(0858)73-0535

工事名称										
所在地										
配合名称		24N								
配合の設計条件										
設計基準強度	配合強度	粗骨材最大寸法	単位質量	スランプ	空気量					
24 N/mm ²	30.0 N/mm ²	20 mm	2405 kg/m ³	8 cm	2.0 %					
示方配合 (kg/m ³)										
水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a(%)	セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤			混和材	
						①	②	③	① ②	
51.1	45.2	323	165	869	1045	2.91				
使用材料表										
セメント	生産者	住友大阪セメント株式会社			品種	普通ポルトランドセメント			密度 (g/cm ³)	3.15
水	名称	地下水								
細骨材	産地	岡山県津山市加茂町知和				粗粒率	3.40	表乾密度 (g/cm ³)	2.65	
	又は品名	鳥取市湖山地区					1.70		2.60	
		京都府宮津市					1.67		3.08	
粗骨材	産地	岡山県津山市加茂町知和				実積率	60	表乾密度 (g/cm ³)	2.68	
	又は品名									
混和剤	生産者	マスターグレニウムACE390			種類	高性能減水剤(標準形I種)				
混和材	生産者				種類					
細骨材中の塩分量	0.000% 砂									
<備考>										