







コンクリート中の塩化物含有量試験表

令和 6年 3月 1日

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----|-------|---------|---------|------|-----|--|---|---------|---|--|
| 工事名 | プレキャスト無筋コンクリート | | | | | | | | | | | | |
| 呼び方 | 24-8-20N | | | | | | | | | | | | |
| 配合 | セメント | 水 | | | W/C (%) | s/a (%) | | | | | | | |
| | 308 | 160 | | | 52 | 43.0 | | | | | | | |
| kg/m ³ | 細骨材 | | | 粗骨材 | | | | | | | | | |
| | S1 | S2 | S3 | G1 | G2 | | | | | | | | |
| | 332 | 352 | 147 | 444 | 664 | ---- | ---- | | | | | | |
| | 混和材 | | | | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | ----- | | | | | | | | |
| | 混和剤 | | | | | | | | | | | | |
| | 高性能減水剤Ⅰ種 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.23 | | | ----- | | ----- | | | | | | | |
| 試験 | 試験日 | 令和 6年 3月 1日 | | | | | | | | | | | |
| | 測定器名 | CL-1B | | | | | | | | | | | |
| 結果 | 試験番号 | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | |
| | 塩化物量(kg/m ³) | 0.029 | | 0.019 | | 0.021 | | | | | | | |
| | 平均値 | 0.023 kg/m ³ | | | | | | | | | | | |
| | 規格値 | 0.60 kg/m ³ 以下 | | | | | | | | | | | |
| | 判定 | Ⓔ | | | | | | | | | | | |
| 備考: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <table border="1" style="text-align: center;"> <tr><td colspan="2">検印欄</td></tr> <tr><td>Q</td><td>M R 試験係</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table> </div> | | | | | | | 検印欄 | | Q | M R 試験係 |  |  |
| 検印欄 | | | | | | | | | | | | | |
| Q | M R 試験係 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |

(注) 塩分濃度を(%)で測定した場合は、次式で塩化物量を求める。
 塩化物量(kg/m³) = 単位水量(kg/m³) × 測定値 ÷ 100

