

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| アスファルト安定処理                                  | 20 mm         | 2.368 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 7.1 %                                       | 56.2 %        | 7.1 KN                  | 30 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 回/mm                                        |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 4.00 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 3.84 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 19.20 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 29.76 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 7.68 %     |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 17.76 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 17.76 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 再生アスファルト安定処理                                | 20 mm         | 2.363 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 7.0 %                                       | 56.5 %        | 7.5 KN                  | 28 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 回/mm                                        |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 2.19 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 1.92 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 19.20 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 20.16 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 4.8 %      |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 10.56 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 10.56 %    |     |
| 再 生 材 13-0mm                                | 鳥取県八頭郡八頭町郡家   | クリーンアスコン                | 30.45 %    |     |
| 添加材 再生用添加剤                                  |               | (株)丸井商会                 | 0.16 %     |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 粗粒度アスコン(20)                                 | 20 mm         | 2.410 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.9 %                                       | 75.2 %        | 8.67 KN                 | 33 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 1,212 回/mm                                  |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 5.1 %      |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 4.27 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.98 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 33.21 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 15.66 %    |     |
| 砂 砕 砂<br>天 然 砂                              | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 11.39 %    |     |
|                                             | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 11.39 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                     |                         |                    |     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法       | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度            |     |
| 粗粒度アスコン(20)改質Ⅰ型                             | 20 mm               | 2.409 g/cm <sup>3</sup> | 170 ℃              |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度               | 安 定 度                   | フ ロ ー 値            |     |
| 3.9 %                                       | 75.3 %              | 11.29 KN                | 33 1/100cm         |     |
| D S 値                                       |                     |                         |                    |     |
| 5,727 回／mm                                  |                     |                         |                    |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                     |                         |                    |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名               | 生 産 者 名                 | 配 合 率              | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                     | 昭和瀝青工業(株)               | 5.10 %             |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立            | 足立石灰工業(株)               | 4.27 %             |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町           | 坂田砕石工業(株)               | 18.98 %            |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町           | 坂田砕石工業(株)               | 33.21 %            |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町           | 坂田砕石工業(株)               | 15.66 %            |     |
| 砂 砕 砂<br>天 然 砂                              | 岡山県久米郡久米町<br>佐賀県唐津市 | 坂田砕石工業(株)<br>住若海運(株)    | 11.39 %<br>11.39 % |     |
|                                             |                     |                         |                    |     |
|                                             |                     |                         |                    |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                     |                         |                  |     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法       | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度          |     |
| 再生粗粒度アスコン(20)                               | 20 mm               | 2.404 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃            |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度               | 安 定 度                   | フ ロ ー 値          |     |
| 4.0 %                                       | 74.7 %              | 8.79 KN                 | 31 1/100cm       |     |
| D S 値                                       |                     |                         |                  |     |
| 1,189 回/mm                                  |                     |                         |                  |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                     |                         |                  |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名               | 生 産 者 名                 | 配 合 率            | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                     | 昭和瀝青工業(株)               | 3.59 %           |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立            | 足立石灰工業(株)               | 2.37 %           |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町           | 坂田砕石工業(株)               | 18.98 %          |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町           | 坂田砕石工業(株)               | 27.52 %          |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町           | 坂田砕石工業(株)               | 11.86 %          |     |
| 砂 砕 砂<br>天 然 砂                              | 岡山県久米郡久米町<br>佐賀県唐津市 | 坂田砕石工業(株)<br>住若海運(株)    | 5.22 %<br>5.22 % |     |
| 再 生 材 13-0mm                                | 鳥取県八頭郡八頭町郡家         | クリーンアスコン                | 25.10 %          |     |
| 添加材 再生用添加剤                                  |                     | (株)丸井商会                 | 0.14 %           |     |



アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                                |                             |                                          |                                          |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                  | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                                  | 混 合 温 度                                  |     |
| 再生粗粒度アスコン(20)<br>改質Ⅰ型                        | 20        mm                | 2.402 g/cm <sup>3</sup>                  | 170 ℃                                    |     |
| 空            隙            率                  | 飽            和            度 | 安            定            度              | フ            ロ            ー            値 |     |
| 4.0        %                                 | 74.8        %               | 11.4    KN                               | 32    1/100cm                            |     |
| D            S            値                  |                             |                                          |                                          |     |
| 5,727 回/mm                                   |                             |                                          |                                          |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                            |                             |                                          |                                          |     |
| 使 用 材 料 名                                    | 産            地            名 | 生            産            者            名 | 配 合 率                                    | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型)  |                             | 昭和瀝青工業(株)                                | 4.0 %                                    |     |
| 石                            粉               | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)                                | 2.85 %                                   |     |
| 砕    石    5    号                             | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 18.98 %                                  |     |
| 6    号                                       | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 27.52 %                                  |     |
| 7    号                                       | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 13.29 %                                  |     |
| 砂                            砕    砂<br>天 然 砂 | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 6.64 %                                   |     |
|                                              | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                                  | 6.64 %                                   |     |
| 再 生 材    13-0mm                              | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                 | クリーンアスコン                                 | 20.08 %                                  |     |
|                                              |                             |                                          |                                          |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 密粒度アスコン(20)                                 | 20 mm         | 2.399 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.9 %                                       | 76.2 %        | 8.8 KN                  | 28 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 1,086 回／mm                                  |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 5.40 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 5.20 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.92 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 23.17 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 10.41 %    |     |
| 砂 砕 砂<br>天 然 砂                              | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.45 %    |     |
|                                             | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 18.45 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 密粒度アスコン(20)改質Ⅰ型                             | 20 mm         | 2.397 g/cm <sup>3</sup> | 170 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.9 %                                       | 76.4 %        | 11.04 KN                | 29 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 4,200 回/mm                                  |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 5.40 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 5.20 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.92 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 23.17 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 10.41 %    |     |
| 砂 砕 砂<br>天 然 砂                              | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.45 %    |     |
|                                             | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 18.45 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |



アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型                             | 20 mm         | 2.398 g/cm <sup>3</sup> | 175 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.8 %                                       | 76.7 %        | 12.13 KN                | 28 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 5,727 回／mm                                  |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業㈱                 | 5.40 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業㈱                 | 5.20 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 18.92 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 23.17 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 10.41 %    |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 18.45 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運㈱                   | 18.45 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 再生密粒度アスコン(20)                               | 20 mm         | 2.385 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 4.0 %                                       | 75.9 %        | 9.23 KN                 | 29 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 1,125 回/mm                                  |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 3.69 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 3.31 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 17.01 %    |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 17.01 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 6.14 %     |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 11.34 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 11.34 %    |     |
| 再 生 材 13-0mm                                | 鳥取県八頭郡八頭町郡家   | クリーンアスコン                | 30.00 %    |     |
| 添加材 再生用添加剤                                  |               | (株)丸井商会                 | 0.16 %     |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |             |               |             |         |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 混 合 物 の 種 別                                 |             | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度     | 混 合 温 度 |
| 再生密粒度アスコン(20)<br>改質Ⅰ型                       |             | 20 mm         | 2.395 g/cm³ | 170 ℃   |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度       | 安 定 度         | フ ロ ー 値     |         |
| 3.8 %                                       | 76.8 %      | 11.26 KN      | 31 1/100cm  |         |
| D S 値                                       |             |               |             |         |
| 3,706 回/mm                                  |             |               |             |         |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |             |               |             |         |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名       | 生 産 者 名       | 配 合 率       | 備 考     |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |             | 昭和瀝青工業(株)     | 4.30 %      |         |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立    | 足立石灰工業(株)     | 4.26 %      |         |
| 砕 石 5 号                                     | 岡山県久米郡久米町   | 坂田砕石工業(株)     | 17.03 %     |         |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町   | 坂田砕石工業(株)     | 19.87 %     |         |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町   | 坂田砕石工業(株)     | 7.10 %      |         |
| 砂 砕 砂<br>天 然 砂                              | 岡山県久米郡久米町   | 坂田砕石工業(株)     | 13.72 %     |         |
|                                             | 佐賀県唐津市      | 住若海運(株)       | 13.72 %     |         |
| 再 生 材 13-0mm                                | 鳥取県八頭郡八頭町郡家 | クリーンアスコン      | 20.00 %     |         |
|                                             |             |               |             |         |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                             |                                          |                  |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                                  | 混 合 温 度          |     |
| 再生密粒度アスコン(20)<br>改質Ⅱ型                       | 20        mm                | 2.393 g/cm <sup>3</sup>                  | 175 ℃            |     |
| 空            隙            率                 | 飽            和            度 | 安            定            度              | フ    ロ    ー    値 |     |
| 3.9        %                                | 76.2        %               | 12.10    KN                              | 31    1/100cm    |     |
| D                    S            値         |                             |                                          |                  |     |
| 5,250 回／mm                                  |                             |                                          |                  |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                             |                                          |                  |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産            地            名 | 生            産            者            名 | 配 合 率            | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                             | 昭和瀝青工業(株)                                | 4.30 %           |     |
| 石                    粉                      | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)                                | 4.26 %           |     |
| 砕    石    5    号                            | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 17.03 %          |     |
| 6    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 19.87 %          |     |
| 7    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 7.10 %           |     |
| 砂                    砕    砂<br>天 然 砂        | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                                | 13.72 %          |     |
|                                             | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                                  | 13.72 %          |     |
| 再 生 材    13-0mm                             | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                 | クリーンアスコン                                 | 20.00 %          |     |
|                                             |                             |                                          |                  |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 密粒度アスコン(13)                                 | 13 mm         | 2.390 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.8 %                                       | 77.5 %        | 8.61 KN                 | 31 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 788 回/mm                                    |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業㈱                 | 5.70 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業㈱                 | 5.19 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     |               |                         |            |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 33.94 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 19.33 %    |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業㈱                 | 17.92 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運㈱                   | 17.92 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |



アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 密粒度アスコン(13)改質Ⅰ型                             | 13 mm         | 2.386 g/cm <sup>3</sup> | 170 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.8 %                                       | 77.6 %        | 10.69 KN                | 29 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 3,316 回／mm                                  |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 5.7 %      |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 5.19 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     |               |                         |            |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 33.94 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 19.33 %    |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 17.92 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 17.92 %    |     |
|                                             |               |                         |            |     |
|                                             |               |                         |            |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                             |                         |               |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度       |     |
| 密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型                             | 13      mm                  | 2.388 g/cm <sup>3</sup> | 175 ℃         |     |
| 空            隙            率                 | 飽            和            度 | 安    定    度             | フ   ロ   ー   値 |     |
| 3.9            %                            | 76.9            %           | 11.70    KN             | 29    1/100cm |     |
| D            S            値                 |                             |                         |               |     |
| 4,200 回／mm                                  |                             |                         |               |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                             |                         |               |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産    地    名                 | 生 産 者 名                 | 配 合 率         | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                             | 昭和瀝青工業(株)               | 5.60 %        |     |
| 石                      粉                    | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)               | 5.19 %        |     |
| 砕    石    5    号                            | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 33.98 %       |     |
| 6    号                                      |                             |                         |               |     |
| 7    号                                      |                             |                         |               |     |
| 砂            砕    砂<br>天 然 砂                | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 17.94 %       |     |
|                                             | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                 | 17.94 %       |     |
|                                             |                             |                         |               |     |
|                                             |                             |                         |               |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 再生密粒度アスコン(13)                               | 13 mm         | 2.380 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 3.9 %                                       | 77.1 %        | 8.76 KN                 | 31 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 900 回/mm                                    |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 3.89 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 3.30 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     |               |                         |            |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 27.35 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 12.73 %    |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 11.32 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 11.32 %    |     |
| 再 生 材 13-0mm                                | 鳥取県八頭郡八頭町郡家   | クリーンアスコン                | 29.93 %    |     |
| 添加材 再生用添加剤                                  |               | (株)丸井商会                 | 0.16 %     |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                             |                              |                  |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                      | 混 合 温 度          |     |
| 再生密粒度アスコン(13)<br>改質Ⅰ型                       | 13        mm                | 2.386 g/cm <sup>3</sup>      | 170 ℃            |     |
| 空            隙            率                 | 飽            和            度 | 安            定            度  | フ    ロ    ー    値 |     |
| 3.8        %                                | 77.4        %               | 10.99    KN                  | 30    1/100cm    |     |
| D            S            値                 |                             |                              |                  |     |
| 3,500 回／mm                                  |                             |                              |                  |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                             |                              |                  |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産        地        名         | 生        産        者        名 | 配 合 率            | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                             | 昭和瀝青工業(株)                    | 4.50 %           |     |
| 石                    粉                      | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)                    | 4.25 %           |     |
| 砕    石    5    号                            |                             |                              |                  |     |
| 6    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                    | 28.78 %          |     |
| 7    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                    | 16.05 %          |     |
| 砂                    砕    砂                 | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                    | 13.22 %          |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                      | 13.22 %          |     |
| 再 生 材        13-0mm                         | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                 | クリーンアスコン                     | 19.98 %          |     |
|                                             |                             |                              |                  |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                             |                         |               |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度       |     |
| 再生密粒度アスコン(13)<br>改質Ⅱ型                       | 13      mm                  | 2.385 g/cm <sup>3</sup> | 175 ℃         |     |
| 空            隙            率                 | 飽            和            度 | 安    定    度             | フ   ロ   ー   値 |     |
| 3.8            %                            | 77.6            %           | 11.96   KN              | 28    1/100cm |     |
| D            S            値                 |                             |                         |               |     |
| 4,500 回／mm                                  |                             |                         |               |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                             |                         |               |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産    地    名                 | 生 産 者 名                 | 配 合 率         | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                             | 昭和瀝青工業(株)               | 4.60 %        |     |
| 石                      粉                    | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)               | 4.24 %        |     |
| 砕    石    5    号                            |                             |                         |               |     |
| 6    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 28.77 %       |     |
| 7    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 16.03 %       |     |
| 砂                      砕    砂               | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 13.20 %       |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                 | 13.20 %       |     |
| 再 生 材    13-0mm                             | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                 | クリーンアスコン                | 19.96 %       |     |
|                                             |                             |                         |               |     |



アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                                                                            |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 混 合 物 の 種 別                                                                              |                                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法                                                          | 基 準 密 度                                                                | 混 合 温 度 |
| 密粒度ギャップアスコン(13)                                                                          |                                                 | 13       mm                                                            | 2.398 g/cm <sup>3</sup>                                                | 155 ℃   |
| 空                      隙                      率                                          | 飽                      和                      度 | 安                      定                      度                        | フ                      ロ                      ー                      値 |         |
| 4.3                      %                                                               | 73.3                      %                     | 8.26                      KN                                           | 29                      1/100cm                                        |         |
| D                      S                      値                                          |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 1,086                      回/mm                                                          |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                                                                        |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 使 用 材 料 名                                                                                | 産                      地                      名 | 生                      産                      者                      名 | 配 合 率                                                                  | 備 考     |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型)                                              |                                                 | 昭和瀝青工業(株)                                                              | 5.10 %                                                                 |         |
| 石                                      粉                                                 | 岡山県新見市足立                                        | 足立石灰工業(株)                                                              | 9.02 %                                                                 |         |
| 砕                      石                      5                      号                   |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 6                      号                                                                 | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 52.66 %                                                                |         |
| 7                      号                                                                 | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              |                                                                        |         |
| 砂                                      砕                                      砂<br>天 然 砂 | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 16.61 %                                                                |         |
|                                                                                          | 佐賀県唐津市                                          | 住若海運(株)                                                                | 16.61 %                                                                |         |
|                                                                                          |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
|                                                                                          |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                                         |                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法                           | 基 準 密 度                                                    | 混 合 温 度                |     |
| 密粒度ギャップアスコン(13)<br>改質Ⅰ型                     | 13      mm                              | 2.400 g/cm³                                                | 170 ℃                  |     |
| 空                  隙                  率     | 飽                  和                  度 | 安                  定                  度                    | フ      ロ      ー      値 |     |
| 4.2                  %                      | 73.9                  %                 | 10.8      KN                                               | 28      1/100cm        |     |
| D                  S                  値     |                                         |                                                            |                        |     |
| 5,727 回／mm                                  |                                         |                                                            |                        |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                                         |                                                            |                        |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産                  地                  名 | 生                  産                  者                  名 | 配 合 率                  | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                                         | 昭和瀝青工業(株)                                                  | 5.10 %                 |     |
| 石                                  粉        | 岡山県新見市足立                                | 足立石灰工業(株)                                                  | 9.02 %                 |     |
| 砕      石      5      号                      |                                         |                                                            |                        |     |
| 6      号                                    | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                                                  | 52.66 %                |     |
| 7      号                                    | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                                                  |                        |     |
| 砂                  砕      砂                 | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                                                  | 16.61 %                |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市                                  | 住若海運(株)                                                    | 16.61 %                |     |
|                                             |                                         |                                                            |                        |     |
|                                             |                                         |                                                            |                        |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                             |                              |               |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                      | 混 合 温 度       |     |
| 密粒度ギャップアスコン(13)<br>改質Ⅱ型                     | 13        mm                | 2.404 g/cm <sup>3</sup>      | 175 ℃         |     |
| 空            隙            率                 | 飽            和            度 | 安            定            度  | フ   ロ   ー   値 |     |
| 4.2        %                                | 73.4        %               | 11.34   KN                   | 31    1/100cm |     |
| D            S            値                 |                             |                              |               |     |
| 7,875   回／mm                                |                             |                              |               |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                             |                              |               |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産        地        名         | 生        産        者        名 | 配 合 率         | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                             | 昭和瀝青工業(株)                    | 5.00 %        |     |
| 石                    粉                      | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)                    | 9.03 %        |     |
| 砕    石    5    号                            |                             |                              |               |     |
| 6    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                    | 52.71 %       |     |
| 7    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                    |               |     |
| 砂                    砕    砂                 | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)                    | 16.63 %       |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                      | 16.63 %       |     |
|                                             |                             |                              |               |     |
|                                             |                             |                              |               |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                                         |                                                            |                                         |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法                           | 基 準 密 度                                                    | 混 合 温 度                                 |                      |
| 再生密粒度ギャップ<br>アスコン(13)                       | 13      mm                              | 2.384 g/cm <sup>3</sup>                                    | 155 ℃                                   |                      |
| 空                  隙                  率     | 飽                  和                  度 | 安                  定                  度                    | フ      ロ      ー      値                  |                      |
| 4.4                  %                      | 73.0                  %                 | 8.38    KN                                                 | 29    1/100cm                           |                      |
| D                  S                  値     |                                         |                                                            |                                         |                      |
| 1,235    回／mm                               |                                         |                                                            |                                         |                      |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                                         |                                                            |                                         |                      |
| 使 用 材 料 名                                   | 産                  地                  名 | 生                  産                  者                  名 | 配                  合                  率 | 備                  考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                                         | 昭和瀝青工業(株)                                                  | 3.39 %                                  |                      |
| 石                          粉                | 岡山県新見市足立                                | 足立石灰工業(株)                                                  | 4.74 %                                  |                      |
| 砕    石    5    号                            | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                                                  | 42.66 %                                 |                      |
| 6    号                                      |                                         |                                                            |                                         |                      |
| 7    号                                      |                                         |                                                            |                                         |                      |
| 砂                  砕    砂<br>天 然 砂          | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                                                  | 9.48 %                                  |                      |
|                                             | 佐賀県唐津市                                  | 住若海運(株)                                                    | 9.48 %                                  |                      |
| 再 生 材    13-0mm                             | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                             | グリーンアスコン                                                   | 30.09 %                                 |                      |
| 添加材 再生用添加剤                                  |                                         | (株)丸井商会                                                    | 0.16 %                                  |                      |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設㈱ クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                                   |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                     | 骨 材 の 最 大 寸 法                                   | 基 準 密 度                                                                | 混 合 温 度                                                                |     |
| 再生密粒度ギャップ<br>アスコン(13)改質Ⅰ型                       | 13      mm                                      | 2.393 g/cm <sup>3</sup>                                                | 170 ℃                                                                  |     |
| 空                      隙                      率 | 飽                      和                      度 | 安                      定                      度                        | フ                      ロ                      ー                      値 |     |
| 4.3                      %                      | 73.5                      %                     | 11.29    KN                                                            | 30    1/100cm                                                          |     |
| D                      S                      値 |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 5,727 回／mm                                      |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                               |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 使 用 材 料 名                                       | 産                      地                      名 | 生                      産                      者                      名 | 配 合 率                                                                  | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型)     |                                                 | 昭和瀝青工業(株)                                                              | 4.00 %                                                                 |     |
| 石                                      粉        | 岡山県新見市足立                                        | 足立石灰工業(株)                                                              | 5.69 %                                                                 |     |
| 砕      石      5      号                          |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 6      号                                        | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 44.61 %                                                                |     |
| 7      号                                        | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              |                                                                        |     |
| 砂                      砕      砂                 | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 12.81 %                                                                |     |
| 天 然 砂                                           | 佐賀県唐津市                                          | 住若海運(株)                                                                | 12.81 %                                                                |     |
| 再 生 材      13-0mm                               | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                                     | クリーンアスコン                                                               | 20.08 %                                                                |     |
|                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |



アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                                   |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                     | 骨 材 の 最 大 寸 法                                   | 基 準 密 度                                                                | 混 合 温 度                                                                |     |
| 再生密粒度ギャップ<br>アスコン(13)改質Ⅱ型                       | 13      mm                                      | 2.395 g/cm <sup>3</sup>                                                | 175 ℃                                                                  |     |
| 空                      隙                      率 | 飽                      和                      度 | 安                      定                      度                        | フ                      ロ                      ー                      値 |     |
| 4.2                      %                      | 73.8                      %                     | 11.82      KN                                                          | 29      1/100cm                                                        |     |
| D                      S                      値 |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 9,000    回／mm                                   |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                               |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 使 用 材 料 名                                       | 産                      地                      名 | 生                      産                      者                      名 | 配 合 率                                                                  | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型)     |                                                 | 昭和瀝青工業(株)                                                              | 4.00 %                                                                 |     |
| 石                                      粉        | 岡山県新見市足立                                        | 足立石灰工業(株)                                                              | 5.69 %                                                                 |     |
| 砕      石      5      号                          |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |
| 6      号                                        | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 44.61 %                                                                |     |
| 7      号                                        | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              |                                                                        |     |
| 砂                                      砕      砂 | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 12.81 %                                                                |     |
| 天 然 砂                                           | 佐賀県唐津市                                          | 住若海運(株)                                                                | 12.81 %                                                                |     |
| 再 生 材      13-0mm                               | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                                     | クリーンアスコン                                                               | 20.08 %                                                                |     |
|                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                        |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                             |                         |               |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法               | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度       |     |
| 細粒度アスコン(13)                                 | 13      mm                  | 2.337 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃         |     |
| 空            隙            率                 | 飽            和            度 | 安    定    度             | フ   ロ   ー   値 |     |
| 4.3            %                            | 78.1            %           | 7.66    KN              | 28    1/100cm |     |
| D            S            値                 |                             |                         |               |     |
| 670 回/mm                                    |                             |                         |               |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                             |                         |               |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産    地    名                 | 生    産    者    名        | 配 合 率         | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                             | 昭和瀝青工業(株)               | 6.80 %        |     |
| 石                      粉                    | 岡山県新見市足立                    | 足立石灰工業(株)               | 6.06 %        |     |
| 砕    石    5    号                            |                             |                         |               |     |
| 6    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 24.69 %       |     |
| 7    号                                      | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 13.05 %       |     |
| 砂            砕    砂                         | 岡山県久米郡久米町                   | 坂田砕石工業(株)               | 24.70 %       |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市                      | 住若海運(株)                 | 24.70 %       |     |
|                                             |                             |                         |               |     |
|                                             |                             |                         |               |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |               |                         |            |     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法 | 基 準 密 度                 | 混 合 温 度    |     |
| 再生細粒度アスコン(13)                               | 13 mm         | 2.333 g/cm <sup>3</sup> | 155 ℃      |     |
| 空 隙 率                                       | 飽 和 度         | 安 定 度                   | フ ロ ー 値    |     |
| 4.3 %                                       | 77.8 %        | 8.2 KN                  | 28 1/100cm |     |
| D S 値                                       |               |                         |            |     |
| 733 回/mm                                    |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |               |                         |            |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産 地 名         | 生 産 者 名                 | 配 合 率      | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |               | 昭和瀝青工業(株)               | 4.89 %     |     |
| 石 粉                                         | 岡山県新見市足立      | 足立石灰工業(株)               | 4.20 %     |     |
| 砕 石 5 号                                     |               |                         |            |     |
| 6 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.19 %    |     |
| 7 号                                         | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 6.53 %     |     |
| 砂 砕 砂                                       | 岡山県久米郡久米町     | 坂田砕石工業(株)               | 18.19 %    |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市        | 住若海運(株)                 | 18.19 %    |     |
| 再 生 材 13-0mm                                | 鳥取県八頭郡八頭町郡家   | クリーンアスコン                | 29.65 %    |     |
| 添加材 再生用添加剤                                  |               | (株)丸井商会                 | 0.16 %     |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                               |                                         |                                         |                        |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----|
| 混 合 物 の 種 別                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法                           | 基 準 密 度                                 | 混 合 温 度                |     |
| 再生細粒度アスコン(13)<br>改質Ⅰ型                       | 13      mm                              | 2.336 g/cm <sup>3</sup>                 | 170 ℃                  |     |
| 空                  隙                  率     | 飽                  和                  度 | 安                  定                  度 | フ      ロ      ー      値 |     |
| 4.2                  %                      | 78.4                  %                 | 10.11      KN                           | 28      1/100cm        |     |
| D                  S                  値     |                                         |                                         |                        |     |
| 3,150 回／mm                                  |                                         |                                         |                        |     |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                           |                                         |                                         |                        |     |
| 使 用 材 料 名                                   | 産      地      名                         | 生      産      者      名                  | 配 合 率                  | 備 考 |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型) |                                         | 昭和瀝青工業(株)                               | 5.60 %                 |     |
| 石                  粉                        | 岡山県新見市足立                                | 足立石灰工業(株)                               | 4.67 %                 |     |
| 砕      石      5      号                      |                                         |                                         |                        |     |
| 6      号                                    | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                               | 20.51 %                |     |
| 7      号                                    | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                               | 8.40 %                 |     |
| 砂                  砕      砂                 | 岡山県久米郡久米町                               | 坂田砕石工業(株)                               | 20.53 %                |     |
| 天 然 砂                                       | 佐賀県唐津市                                  | 住若海運(株)                                 | 20.53 %                |     |
| 再 生 材      13-0mm                           | 鳥取県八頭郡八頭町郡家                             | クリーンアスコン                                | 19.76 %                |     |
|                                             |                                         |                                         |                        |     |

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社  
所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1  
工場名 こおげ建設(株) クリーンアスコン

| 配 合 の 設 計 条 件                                                                   |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 混 合 物 の 種 別                                                                     |                                                 | 骨 材 の 最 大 寸 法                                                          | 基 準 密 度                                                                | 混 合 温 度 |
| 開粒度アスコン(13)                                                                     |                                                 | 13       mm                                                            | 2.135 g/cm³                                                            | 155 ℃   |
| 空                      隙                      率                                 | 飽                      和                      度 | 安                      定                      度                        | フ                      ロ                      ー                      値 |         |
| 15.7                      %                                                     | 37.2                      %                     | 4.55                      KN                                           | 27                      1/100cm                                        |         |
| D                      S                      値                                 |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 656                      回/mm                                                   |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 使 用 材 料 及 び 配 合 表                                                               |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 使 用 材 料 名                                                                       | 産                      地                      名 | 生                      産                      者                      名 | 配 合 率                                                                  | 備 考     |
| ストレートアスファルト<br>改質アスファルト(Ⅰ型)<br>改質アスファルト(Ⅱ型)                                     |                                                 | 昭和瀝青工業(株)                                                              | 4.50 %                                                                 |         |
| 石                                      粉                                        | 岡山県新見市足立                                        | 足立石灰工業(株)                                                              | 4.30 %                                                                 |         |
| 砕                      石                      5                      号          |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
| 6                      号                                                        | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 63.49 %                                                                |         |
| 7                      号                                                        | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 10.51 %                                                                |         |
| 砂                                      砕                                      砂 | 岡山県久米郡久米町                                       | 坂田砕石工業(株)                                                              | 8.60 %                                                                 |         |
| 天 然 砂                                                                           | 佐賀県唐津市                                          | 住若海運(株)                                                                | 8.60 %                                                                 |         |
|                                                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |
|                                                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                        |         |