

# アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社

所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家450-1

工場名 こおげ建設㈱ クリーンアスコン

配合の設計条件				
混合物の種別	骨材の最大寸法	基準密度	混合温度	
As安定処理	20 mm	2.352 g/cm <sup>3</sup>	156 °C	
空隙率	飽和度	安定度	フロー値	
7.0 %	56.3 %	6.9 KN	27 1/100cm	
D S 値				
回/mm				
使用材料及び配合表				
使用材料名	産地名	生産者名	配合率	備考
ストレートアスファルト 改質アスファルト(I型) 改質アスファルト(II型)		昭和瀝青工業㈱	4.00 %	
石粉	岡山県新見市足立	足立石灰工業㈱	3.36 %	
砕石 5号	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱	19.20 %	
6号	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱	29.76 %	
7号	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱	7.20 %	
砕砂	岡山県久米郡久米町	坂田砕石工業㈱	18.24 %	
天然砂	佐賀県唐津市	住若海運㈱	18.24 %	