

配 合 報 告 書

鳥取市国府町岡益64番地4

0857-24-0567

株式会社 きたむら

配 合 名	コンクリート積みブロック							
設計基準強度	18.0N/mm ²	配 合 強 度	25.3N/mm ²	粗骨材の最大寸法	20mm			
スランプ (cm)	空気量 (%)	水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a (%)	水 (kg)	セメント (kg)	細骨材(kg)		粗骨材 (kg)
						砕砂	鑄物廃砂	
8.0	2.0	54.0	43.0	175	325	761	44	1080
混和剤 ① (kg) ② (kg) ③ (kg)		混和材 ① (kg) ② (kg)						
4.88								
● 使用材料表								
セメント	製造会社	宇部三菱セメント(株)	品種	普通ポルトランドセメント	比重	3.16		
細 骨 材	産地 又は 品名	津山市加茂町産	粗粒率	2.90	表乾比重	2.65		
	鑄物廃砂 米子市富益町				"	2.96		
粗 骨 材	産地 又は 品名	津山市加茂町産	粗粒率	6.85	表乾比重	2.70		
混 和 剤	品名	シーカビスコクリート ACE 390	種類	高性能減水剤				
混 和 材	品名		種類					
備考								